



Smaltoxyl Hydro

Экологичный защитный и декоративный лак для




Расход: 15-20 м²/л



Высыхание: 1 - 2



Разбавление: водой 5-



Повторная окраска: 4



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик, губка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Smaltoxyl hydro - это экологичный, водорастворимый декоративный лак без запаха с низкой проникаемостью для любых деревянных поверхностей. Идеально подходит для наружного использования. Подчеркивает естественную красоту дерева, не трескается и не отслаивается. Создает «микропоры» и защищает древесину, поскольку одновременно предотвращает проникновение в нее влаги и позволяет ей «дышать». Характеризуется отличной адгезией к старым алкидным лакам. Содержит подходящие УФ-фильтры, которые обеспечивают эффективную защиту от ультрафиолетового излучения. Благодаря своему особому составу, защищает пленку продукта от роста плесени и грибков. Сохраняет свою эластичность, поэтому следует естественным движениям дерева. Минимальное содержание опасных веществ. Содержит пониженное количество летучих органических соединений (ЛОС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Глянцевый и атласный.
Удельный вес	1,02 - 1,04 кг/л
Расход	15 - 20 м ² /л на слой на должным образом подготовленной поверхности.
Разбавление	водой 5 - 10 % от объема продукта.
Высыхание	Высыхает на отлип через 1 - 2 часа.
Повторное нанесение	Через 4-6 часов после нанесения. Указанные сроки увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Лаки и краски для дерева для внутренней/наружной отделки». Тип Y. Предельное значение ЛОС = 130 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 60 г/л ЛОС: органические летучие соединения с температурой кипения <250°C.

Оттенок	Глянцевый: Прозрачный. Атласный: Прозрачный и готовые оттенки Окончательный оттенок зависит от натурального цвета древесины, количества слоев и впитывающей способности древесины.
----------------	--

применению.

«ВЕХРО А.Э.»

Центральный офис: Просп. Лиосион, Афины,
почтовый индекс 111 45 Контактный телефон:
(+30) 210-4816101 www.vechro.gr

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДАТА ВЫПУСКА 31/07/2018

ИЗМЕНЕН 03.07.2019