



VELATOURA SMALTOLUX extra

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπόστρωμα νέας γενιάς ειδικών αλκυδικών ρητινών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες ή / και σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF. Εξασφαλίζει καλό γέμισμα, μαλακό δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολο τρίψιμο και επαναβάφεται πολύ γρήγορα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ με γυαλάδα 8-10 μονάδες στις 60⁰.
- Ειδικό βάρος** : 1,50-1,53 Kg/lt.
- Απόδοση** : 14-18 m²/lt ανά στρώση.
- Αραίωση** : Έως 4 % σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με Διαλυτικό No1 της VECHRO.
- Κατηγορία VOC** : «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 290 gr/lt. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250⁰C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες.
- Επαναβαφή** : Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό. Μπορεί να χρωματιστεί σε ανοικτές αποχρώσεις με το σύστημα ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml, 2.5 lt, 5 lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Ασταρώνουμε μεταλλικές επιφάνειες με 1 στρώση αντισκωριακό ΟΧΙΔΟΛ. Σε καινούρια ξύλα αν υπάρχουν ρόζοι, αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν ή να καούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις VELATOURA SMALTOLUX extra. Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση SMALTOLUX extra ή SMALTOLUX hydro. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορεί να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Εύφλεκτο.
- Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Περιέχει Butanoneoxime & οργανικά άλατα κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.