



CHIEF ACRYLIC

Farba akrylowa w 100%



Zdolność krycia: 9 - 11 m²/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: 5 - 15 %
objętości z wodą



Nakładanie kolejnej warstwy:
4 - 6 godzin



Opakowanie: 750ml, 3l, 9l, 15l

Odcienie : 1 l, 3 l, 9 l



Aplikacja: Pędzel, wałek i natrysk
bezpowietrzny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Matowa, w 100% akrylowa farba emulsyjna do zastosowań zewnętrznych. Odpowiednia do ścian, tynków, betonu i płyt gipsowych. Chief Acrylic ma bardzo dobre właściwości kryjące. Jest łatwa w aplikacji, niemalże bezwonna, o bardzo dobrych właściwościach poziomowania.

Bardzo dobre rozwiązanie ekonomiczne dla fachowców, zapewniające doskonałą odporność na warunki atmosferyczne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Mat z połyskiem do 6-10 jednostek pod kątem
Ciężar właściwy	1,48 - 1,52 kg/l.
Zdolność krycia	9 - 11 m ² /l na warstwę, w zależności od powię
Rozcieńczanie	5 - 15 % objętości z wodą
Schnięcie	Dotykowo sucha w 1-2 godziny. Farba uzyskuje pełną odporność na mycie 3-4 tygodnie po zabarwieniu.
Możliwość nakładania warstw	4-6 godzin. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Powłoki ścian zewnętrznych z podłożem mineralnym". Typ WB. Limit LZO = 40 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 20 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250 °C.
Odcienie	Biały, Brązowy 503, PCM 2131, SZARY 504, PCM 1854 i tysiące innych odcieni systemu VEC Tinting.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Dobrze wyszlifować powierzchnię papierem ściernym i zagruntować powierzchnie pomalowane wapnem lub z nowego betonu produktem Smaltoplast Universal Primer. W przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni (powierzchni zawilgoconych, pokrytych dymem tytoniowym, atramentem, grzybem, graffiti, plamami oleju itp.) zagruntować je specjalnym podkładem SMALTOX hydro lub SMALTOX mono.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć równomiernie 1 lub 2 warstwy CHIEF ACRYLIC.

Wskazówka! Zmniejszamy całkowitą liczbę warstw odcieni ciemnych poprzez nałożenie **SMALTOX hydro** lub CHIEF acrylic w kolorze szarym, odcieni w kolorze żółtym poprzez nałożenie S 1502-Y, a odcieni w kolorze ciemnoczerwonym poprzez nałożenie S 1502-R.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. Zapobiegać przedostawaniu się materiałów z mycia do cieków wodnych.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać jakość farby. Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużyta farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Brak symboli zagrożenia zgodnie z przepisami WE.