



CORROLUX Cu efect



Randament: 8-10



Uscare: 10- 15 minute



Diluare: gata pentru
utilizare



Revopsire: 6 - 8 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt



Aplicare: Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea specială de uz industrial pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice, dispozitivelor electrice, aparatelor ș.a.m.d. Oferă suprafață cu efect forjat cu un rezultat decorativ foarte bun, iar în același timp acoperă imperfecțiunile suprafeței care urmează să fie vopsită. Prezintă aderență extraordinară pe suprafețe din oțel, aluminiu, galvanizate. Se usucă foarte repede și prezintă foarte bună rezistență mecanică.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Semilucios.
Greutate specifică	0,97 - 1,01 kg/lit
Randament	8 - 10 m ² /lit pe strat.
Diluare	Gata pentru utilizare. Dacă este necesară o diluare până la 4% în volum cu Diluantul Nr.1 VECHRO.
Uscare	Uscat la atingere în 10 - 15 de minute, depinde de condițiile meteo și de nuanță.
Revopsire	Cel puțin 6-8 ore după aplicare și de la întărirea primului strat.
Clasa COV	"Straturi de acoperire speciale mono-componente. Finisare antierozivă". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lit. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 495 gr/lit. Întrunește cerințele Legislației și după anul 2011. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C.
Nuanțe	Negru și nuanțe gata după graficul de culori.



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi decojite, părți friabile ș.a.m.d. Înaintea aplicării se recomandă o sablare bună și îndepărtarea minuțioasă a prafului. Pentru protecție anticorozivă suplimentară pe suprafețele metalice se recomandă aplicare de grund cu 1 strat de anticoroziv OXIDOL. Pe suprafețele de aluminiu sau galvanizate se recomandă aplicare de grund cu 1 strat de WASH PRIMER.

APLICARE

Aplicăm un strat sau două straturi de vopsea cu efect de fier FORJAT pentru un rezultat mai bun la diluarea potrivită.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseala. Stoarceți bine vopseala de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant Nr.1 VECHRO, apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații referitor la pericolozitatea produsului, la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.