



## Corrolux Metal Effect

金属、珍珠质感防腐瓷漆



遮盖能力：8-10 m<sup>2</sup>/lt



干燥时间：2 - 3 小时



稀释：使用刷子/滚筒时，按 5% 的比例用 Smaltolux White Spirit 进行稀释；使用喷枪时，按最大 8% 的比例用 Vechro Thinner 1 号进行稀释



重涂性：16 - 18 小时



包装规格：750ml、2.5lt

涂刷工具：刷子、滚筒、喷枪

### 一般特性

具有出色的金属-珍珠质感的瓷漆，适用于内部和外部金属表面。它是使用单一产品（无需防腐）对金属表面进行涂刷和装饰的理想解决方案，大大节省了时间和材料成本，并增加了防腐保护。该涂料具有很强的附着力和出色的铺展性，干燥速度也很快。

### 技术规格

外观	亚光、有质感。
比重	1.38-1.42 kg / lt （金属性）。
遮盖能力	8-10 m <sup>2</sup> /lt 每层。
稀释	使用刷子或滚筒时，按最大 5% 的比例用 SMALTOLUX WHITE SPIRIT 溶剂进行稀释；使用喷枪时，按最大 8% 的比例用 VECHRO Thinner 1 号进行稀释。
干燥时间	2-3 小时内达到可触摸干燥程度，具体取决于天气条件和产品颜色。
重涂性	在第一层涂刷完并且完全硬化后 16 - 18 小时。
VOC 类别	“专用单组分涂料。防腐面漆”。 D 型。VOC 阈值 = 500 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 430 gr/lt。符合 2011 年后的法律要求。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
颜色	金属 - 珍珠，根据 Corrolux Metal Effect 调色板色度创建



## 表面预处理

彻底清洁表面的油脂、灰尘、油渍、油污、润滑油、旧漆、散件、铁锈等。进行打磨并清理干净。

## 涂刷方法

搅拌均匀。涂刷两层 CORROLUX metal effect。为了进行更好的防腐保护，获得均匀的表面效果，请确保油漆表面的所有角落和麻点均已适当地涂刷油漆。为了获得最佳的防腐保护，请事先涂刷形成 100mm 厚的涂层或使用 OXIDOL 底漆。

## 工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到漆盒中，之后用温热的肥皂水清洗。

## 涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

## 储存

储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。使用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以最大程度地减少产品生命周期对环境的影响。

## 附注

使用前仔细查看标签。远离儿童。

更多信息，请参阅产品的《材料安全数据表》(MSDS)。



本技术手册中包含的技术数据和说明是基于具有相应资质的实验室测试的结果，并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，我司概不负责。