



Dulisol

Специална акрилна боя за настелени с плочки подове



Покривност: 12 - 15 m²/l



Продължителност на съхнене:

½ - 1 час



Разреждане: 5% с разредител Vechro No1 или No3



Повторно нанасяне: 3 - 4 часа



Разфасовки: 2,5 l

Нанасяне: Четка, валик, бояджийски пистолет

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специална акрилна боя, подходяща за боядисване на павирани, бетонни и настелени с плочки подове. DULISOL се препоръчва също и за защита на покриви от влага и топлина. Има висока устойчивост на UV лъчения и неблагоприятни метеорологични условия.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид	15 единици при 60° (бяло). 75 единици при 60° (марон).
Специфично тегло	1,40 - 1,44 kg/l (бяло), 1,24 - 1,28 kg/l (марон).
Покривност	В зависимост от съотношението на разреждане 12 - 15m ² /l.
Разреждане	До 5% от обема с разредител Vechro No1 или No3 за нанасяне с четка или валик.
Продължителност на съхнене	Суха на допир след ½ - 1 час.
Повторно нанасяне	След най-малко 3 - 4 часа. Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.
ЛОС клас	„Специални еднокомпонентни покрития. Покрития за подове“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 500 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 495 g/l. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250° C.
Цвят	Бяло, марон, зелено*, сиво* (по заявка).



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΝΑ ΠΟΒΨΡΧΝΟΣΤΤΑ

Ποχιστετε σχατελνο ποβΨρχνοσotte от прах, мазнини, масла, лющеща се стара боя, незакрепени частици, следи от мухъл и т.н.

Грундирайте с DULISOL, разредена до 20% в разредител VECHRO No1 или No3, или с грунд SMALTODUR.

ΠΡΙΛΟЖЕНИЕ

Разбъркайте добре. Нанесете равномерно един или два слоя DULISOL.

DULISOL може да се покрие с всякакви емулсионни или акрилни бои. Фабрично се предлага в бяло и марон. В сиво и зелено - по заявка.

ΠΟΧΙΣΤΩΑΝΕ ΝΑ ΙΝΣΤΡУМЕНΤΙΤΕ

По време на боядисването поддържайте инструментите влажни в контейнера или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в контейнера, след което незабавно ги почистете с разредител и сапунена вода.

УСЛОВИЯ ЗА ΠΡΙΛΟЖЕНИЕ

Температура на пространството в диапазона 8 - 30°C и относителна влажност под 80%. Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат крайните свойства на продукта.

СЪХΡΑΝЕНИЕ

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно място. Предпазете материала от замръзване и излагане на слънчева светлина.

ЗАБЕΛΕЖΚΙ

* Пoвече информация ще намерите в Информационните листове за безопасност на материалите (MSDS) на продуктите.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОΠАСНА УΠΟΤРЕБА

Πрочетете етикета преди употреба. Дръжете извън обсега на деца.



Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.