



Fix Smaltoplast Dur

砂浆强化型丙烯酸乳胶



干燥时间：3 - 4 小时



稀释：

其他砂浆：1 : 3 水中稀释。

作为底漆：水中稀释至 50-100%。



包装规格：1kg, 5kg

一般特性

丙烯酸乳胶用于加固腻子、水泥砂浆和石灰砂浆，增强其机械强度。由于其组分的存在，它可以增强附着力和弹性，同时加固和密封砂浆表面。

适用于涂布新水泥砂浆的旧混凝土底漆，可保证粘结性良好。

技术规格

外观	乳白色
比重	1.01 - 1.03 kg/lt。
稀释	FIX SMALTOPLAST dur 丙烯酸乳胶：1 kg + 6 kg 水至 2 kg + 5 kg 水/20kg 粉末。 其他砂浆：1 : 3 水中稀释。 作为底漆：水中稀释至 50-100%。
干燥时间	3-4 小时后表干。涂层 4 - 6 小时。必须在新水泥砂浆还未干时将其涂在旧漆表面。在湿冷条件下，这些时间会延长。
VOC 类别	“粘合底漆”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大含量 = 3gr/lt。符合 2011 年以后的法律要求。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
用量	这取决于粒度测定和砂浆的吸水性。在高混合比下，加固砂浆不易磨光。



表面预处理

彻底清洁表面的灰尘、油渍、旧漆、散件、霉菌残留等。用砂纸轻轻地打磨表面。

涂刷方法

与水混合，直至砂浆完全均匀。尽可能涂抹均匀。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到漆盒中，之后用温热的肥皂水清洗。请勿将洗涤液排入下水道。

涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以将产品生命周期对环境的影响降至最小。

附注

根据适用法律，该产品不需要任何危险标识。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

