



Fix Smaltoplast Dur

Акрилна емулсия за подсилване на строителен разтвор



Продължителност на съхнене: 3 - 4 часа



Разреждане:

Други строителни разтвори: 1: 3 с вода.

Като грунд: 50 - 100% във вода.



Разфасовки: 1 kg, 5 kg

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акрилна емулсия за подсилване на шпакловка, циментови и варови строителни разтвори, която повишава тяхната механична якост. Благодарение на своя състав, тя увеличава адхезията и еластичността, като в същото време укрепва и уплътнява повърхностите от строителен разтвор.

Подходяща за грундиране на стар бетон, който предстои да се покрие с нов циментов разтвор, осигурявайки по-добро свързване.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид	Млечен цвят
Специфично тегло	1,01 - 1,03 kg/l.
Разреждане	Акрилна емулсия FIX SMALTOPLAST dur: 1 kg + 6 kg вода до 2 kg + 5 kg вода в 20 kg от праха. Други строителни разтвори: 1: 3 с вода. Като грунд: 50 - 100% във вода.
Продължителност на съхнене	Суха на допир след 3 - 4 часа. Може да се покрие след 4 - 6 часа. Новият слой циментов разтвор трябва да се положи върху стария, докато е още пресен. Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.
ЛОС клас	„Свързващи грундове“. Прагова стойност на ЛОС тип Y = 30 g/l. Максимално съдържание в готовия за употреба продукт = 3 g/l. Покрива законовите изисквания след 2011 г. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°C.
Разход	Това зависи от гранулометрията и абсорбиращата способност на строителния разтвор. При голямо съотношение на смесване подсилваният строителен разтвор няма да може да се шлайфа лесно.



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΝΑ ΠΟΨΕΡΧΝΟΣΤΤΑ

Ποχιστετε щателно ποΨερχносите от прах, масла, стара боя, незакрепени частици, следи от мухъл и т.н. Изщкурете леко ποΨερχноста.

ΠΡΙΛΟЖЕНИЕ

Смесете с вода, докато строителният разтвор стане напълно хомогенен. Нанесете възможно най-равномерно.

ΠΟЧИСТΩΑΝΕ ΝΑ ΙΝΣΤРУМЕНΤΙΤΕ

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в кутията, след което ги почишете с топла сапунена вода.. Не изхвърляйте течността след измиване в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ΠΡΙΛΟЖЕНИЕ

Температура в диапазона 8 - 30°С и относителна влажност под 80%. Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат крайните свойства на продукта.

СЪХΡΑΝЕНИЕ

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от замръзване и излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след приложението. Съберете излишната боя за повторна употреба. Повторната употреба на багрила може действително да сведе до минимум въздействието върху околната среда от експлоатационния живот на продуктите.

ЗАБЕΛΕЖΚΙ

Приложимият закон не изисква продуктът да е маркиран с каквито и да било етикети за опасност.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОΠΑΣНА УΠΟΤРЕΒΑ

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца.



Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.