



Fix Smaltoplast Dur

Emulsie acrilică pentru
îmbunătățirea mortarului



Timp de uscare: 3-4 ore



Diluare:

Alte mortare: 1: 3 cu apă.

Ca grund: 50-100% cu apă.



Ambalaj: 1 kg, 5 kg

CARACTERISTICI GENERALE

Emulsie acrilică pentru ranforsarea chitului, a mortarelor de ciment și a mortarelor de var pentru a le mări rezistența mecanică. Datorită compoziției sale, crește aderența și elasticitatea și în același timp ranforsează și etanșează suprafețele din mortar.

Potrivită pentru amorsarea betonului vechi destinat a fi acoperit cu mortar de ciment nou, asigurând o mai bună impregnare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Culoare lăptoasă
Greutate specifică	1,01-1,03 kg/l.
Diluare	Emulsie acrilică FIX SMALTOPLAST dur: 1 kg + 6 kg de apă până la 2 kg + 5 kg de apă la 20 kg pulbere. Alte mortare: 1: 3 cu apă. Ca grund: 50-100% cu apă.
Timp de uscare	Uscat la atingere după 3-4 ore. Aplicarea unui strat nou la 4-6 ore. Aplicarea unui nou strat de mortar de ciment peste un strat vechi trebuie efectuată cât timp acesta este încă proaspăt. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Clasa COV	„Grunduri adezive”. Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 3 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Consum	Depinde de granulometrie și de capacitatea de absorbție a mortarului. La un raport mare de amestecare, mortarul ranforsat nu poate fi șlefuit cu ușurință.



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Curățați temeinic suprafețele de praf, uleiuri, vopsea veche, fragmente care se desprind, urme de mucegai etc. Frecați suprafața ușor cu șmirghel.

UTILIZARE

Se amestecă cu apă până când mortarul se omogenizează complet. Aplicați cât mai uniform posibil.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în cutie și curățați-le cu apă caldă cu săpun. Nu goliți lichidele folosite la spălare în apele subterane.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperati excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de viață a acestuia.

NOTE

Produsul nu necesită etichetarea pericolelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.