Gumilak Hardener

干燥时间： 2- 3 小时

稀释： 在 GUMILAK 金属中稀释至每体积 10%

重涂性：18 小时

包装规格：375ml

涂刷工具：刷子、滚筒、喷枪

一般特性

在 GUMILAK 金属中加入 GUMILAK 金属硬化剂，加速了涂料的干燥和固化速度，提高了涂料的机械性能，同时提高了涂料的耐候性。GUMILAK 金属硬化剂，高固体含量，可确保提高效率，更具性价比，且 VOC 含量更低。

技术规格

比重	1.00- 1.02 kg/lt。
添加剂 - 稀释	在 GUMILAK 金属中稀释至每体积 10%。根据涂刷方法，用适当的稀释剂稀释。
干燥时间	表干 2-3 小时
重涂性	涂刷后至少 18 小时。建议在第一层漆完全硬化后再进行重涂。在湿冷条件下，上述时间会延长。
VOC 类别	不适用* * 将 GUMILAK 金属硬化剂与 GUMILAK 金属混合后形成的产品纳入 VOC 类别：A.“专用单组分涂料。防腐蚀面漆”。B.“专用双组分涂料。防腐蚀面漆”
容器内保质期	GUMILAK 金属硬化剂- GUMILAK 金属混合物，搅拌后必须在 8-12 小时内涂刷。

硬化剂用途

将 GUMILAK 金属硬化剂以 10% 体积比加入 GUMILAK 金属，然后拌匀。根据涂刷方法，用适当的稀释剂稀释。

应在 8-12 小时内涂刷混合涂料。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后用温热的肥皂水清洗。

涂刷条件

环境温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

开封后，将容器盖好并储存在湿度较低的地方。

附注

对环境有害。

具有刺激性。

更多有关信息，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。