



GUMILAK metal Грунд

Грунд за метални
повърхности и изолация на



Разходна норма: 14-



Време за съхнене: сух на
допир след 1-2 часа, пълното
изсъхване след 3-4 часа.



Разреждане: 4% на обем с
разредител White Spirit за полагање с
четка или валяк, и до 4% с
Разредител № 1 на VECURO за



Повторно полагање: 6-



Опаковка:

Бял: 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л

Сив: 750 мл, 2,5 л

Полагане: Четка, валяк, пистолет

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основа на базата на синтетични смоли, с ниско съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) и лек мирис при нанасяне. Подходящ за грундиране на метални повърхности и за изолиране на лекета върху стени, тавани или/и дървени повърхности. Има много добра способност за прилепване, с него се работи леко, нанася се по удивителен начин, търка се лесно и бързо се боядисва повторно с пластични-акрилни бои и лакови бои.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--------------------|---|
| Гланц | Гланцов с блясък 10-25 единици при 60°. |
| Специфично тегло | 1,54-1,57 кг/л (бял), 1,53-1,56 кг/л (сив). |
| Разходна норма: | 14-18 м ² /л на пласт. |
| Разреждане | До 4% на обем с разредител WHITE SPIRIT за полагање с четка или валяк, за полагање с безвъздушен пистолет до 4% на обем с Разредител № 1 на VECURO. |
| Време за съхнене: | Сух при допир след 1-2 часа, изсъхва напълно след 3-4 часа, в зависимост от атмосферните условия и оттенъка. |
| Повторно полагање: | Повторете след 6-10 часа и след пълното втвърдяване на първия слой. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност. |
| ЛОС class | а. «ИнтерIORни/екстериорни декорации и ламперия от дърво и метал». Тип Д. Гранична стойност на ЛОС = 300 г/л. б. «Запечатващи грундове». Тип Д. Гранична стойност на ЛОС = 350 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 295 г/л. Продуктът съдържа и разредители без ЛОС. Отговаря на изискванията на законодателството и след 2011 г. VOC или ЛОС: Летливи органични съединения с точка на кипене < 250 °С. |

| | |
|----------|------------|
| Оттеньци | Бял и сив. |
|----------|------------|

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхностите от прах, грес, стара боя, ронливи частици, ръжда и др. Изтъркайте със шкурка и почистете праха. За защита на металните повърхности от ръжда се препоръчва първо да се нанесе един слой антикорозионен грунд OXIDOL.

ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре преди употреба. Нанесете равномерно един или два слоя грунд Gumilak Metal. Като окончателен цвят можете да положите Gumilak Metal Smaltolux extra или риполин на VECHRO по Ваш избор.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с Разредител № 1 на VECHRO, а след това с топла вода и сапун. Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

Повече информация ще намерите в информационния лист за безопасност на продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца



Τεχνικές данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.