

## Isolor PU Hybrid Primer

Grund Hibridic pe bază de Apă pentru Etanșare




**Randament:** 4-8



**Uscare:** ½-1 oră



**Diluare:** Gata pentru



**Revopsire:** 2 - 3 ore



**Ambalaj:** 1lt, 5lt



**Aplicare:** Pensulă, Rulou, Pistol

### CARACTERISTICI GENERALE

Grund hibrid pe baza de apă ideal înaintea aplicării izolanului ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Cu miros redus și conținut minim în COV. Gata pentru utilizare. Potrivit pentru aplicarea de grund pe suprafețe noi din beton precum și pe etanșări vechi cu sau fără asfalt, mozaic, foi de aluminiu înaintea aplicării noii etanșări. Prezintă aderență și penetrabilitate excelentă și se usucă repede.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Greutate specifică</b>	0,99 -1,03 g/l
<b>Randament</b>	4 - 8 m <sup>2</sup> /lt per strat, depinde de absorbabilitatea suprafeței.
<b>Diluare</b>	Gata pentru utilizare.
<b>Uscare</b>	Uscat la atingere în ½-1oră.
<b>Revopsire</b>	Se revopsește în 2-3 ore. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
<b>Clasa COV</b>	"Grunduri de aderență" Tip Y. Valoare limită COV=30gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 5gr/lt.
<b>Rezistență la apă/alcalii</b>	Rezistent la alcalii și la apă.
<b>Elasticitate</b>	Produsul prezintă elongație până și 400% la grosime de 500μm de film uscat și temperatură 20oC. Această elasticitate se menține în mare grad și la temperaturi de -10oC până la 60oC.
<b>Nuanță</b>	Incolor - opac



Curățați bine suprafețele de uleiuri, părți friabile, praf și resturi de mucegai-funghi.

### APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm uniform pe suprafață. După uscare se revopsește îndată cu izolanț ISOLOR Hybrid sau cu alți izolanți hidrosolubili.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă.

### CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8-30 C iar umiditatea relativă sub 80%. Condițiile adverse pe durata aplicării și după aplicare pot altera proprietățile finale a produsului. Noile suprafețe trebuie uscate timp de 3-4 săptămâni înainte de aplicarea grundului. Nu aplicați când suprafața prezintă umiditate mare.

### DEPOZITARE

Închideți bine recipientul ca să fie menținut în stare bună pentru utilizare în viitor. Depozitați în mediu răcoros. Protejați materialul de ger și de expunerea la soare.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.