



Isolor Roof

Izolant Elastic Acrilic pentru Acoperișuri




Randament: 1-3



Uscare: 2 - 3 ore



Diluare: 5-10% în volum cu apă



Revopsire: 12 - 14 ore



Ambalaj: 3lt, 9lt

Aplicare: Pensulă, Rulou, Spatulă, Perie Groasă

CARACTERISTICI GENERALE

Material de etanșare acrilic elastomeric cu foarte bune proprietăți de etanșare. Urmărește contractiile și dilatațiile suprafeței fără a crăpa sau a se decoji, iar totodată izolează și protejează împotriva umezelii, ploii și soarelui. Protejează armarea betonului de alterare, împiedicând bioxidul de carbon al atmosferei de a penetra în suprafață. Aplicarea pe acoperișuri poate scădea temperatura în interior până și cu 5°C în timpul verii. Constituie soluția sigură și economică pentru hidroizolare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	1,32 - 1,36 kg/lt.
Randament	1-3 m ² /lt depinde de gradul de absorbție a suprafeței.
Diluare	5-10% în volum cu apă pentru primul strat. Fără diluare pentru al doilea strat.
Uscare	Uscat la atingere în 2 - 3 ore, depinde de condițiile meteo.
Revopsire	Cel puțin la 12 - 14 ore. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	"Vopsele pentru pereți exteriori cu substraturi minerale". Tip Y. Valoare limită COV = 40gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 15gr/lt. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punctul de fierbere < 250°C.
Rezistență la apă/alkalii	Rezistent la alcalii și la apă.
Elasticitate	Produsul prezintă elongație până și 400% la grosime de 500μm de film uscat și temperatură de 20oC. Această elasticitate se menține în mare măsură și la temperaturi de la -10oC până la 60°C.
Nuanță	Alb.



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața sub vopsire trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi decojite, părțile friabile, resturi de mucegai ș.a.m.d. Bitumul și poliuretanul expandat e bine să fie aplicate în prealabil cu grund SMALTOX hydro ori SMALTOX mono. Cimenturile, tencuielile, plăcile de acoperișuri trebuie grunduite în prealabil cu grund SMALTODUR diluat 20%-40% cu White Spirit sau cu grund Smaltoplast Universal Primer diluat până la 50% cu apă.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Dispersăm vopseaua uniform pe suprafață. Aplicăm uniform 2 straturi de Isolor Roof. Rosturile de dilatație și fisurile mari pot fi legate cu plexiglas sau cu pânză din poliester îmbibată cu Isolor Roof nediluat. Fisurile și rosturile mai mici se umple înainte vopsirii cu Smaltofill Elastic Putty.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Produsul VINYL ROOF nu necesită etichetare de periculozitate conform legislației Naționale și Europene în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.

