



Oxidol Minio

**Висококачествен
антикорозионен грунд тип**



Разходна норма: 13-



Време за съхнене:
1½-2 часа.



Разреждане: до 5% на обем с разтворител White Spirit за полагане с четка или валяк, и до 20% с Разредител № 1 за нанасяне с



Повторно полагане: 10-



Опаковка: 750 мл, 2,5 л

Полагане: Четка, валяк,

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Изключителен антикорозионен грунд тип миниум с ниско съдържание на летливи органични съединения (ЛОС). Може да се използва за грундиране на всички метални повърхности. Постига се ефективна антикорозионна защита дори на повърхности, подложени на въздействието на окисляваща среда. Отлична способност за прилепване. Не съдържа токсични антикорозионни пигменти. Полага се лесно, разнася се отлично. Съхне бързо.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Матов с блясък <3 единици при 60°.
Специфично тегло	1,33-1,38 кг/л
Разходна норма:	13-15 м ² /л на слой върху правилно подготвена повърхност.
Разреждане	За прилагане с четка или валяк до 5% на обем с разтворител SMALTOLUX WHITE SPIRIT. За полагане с обикновен или безвъздушен пистолет до 18% на обем с Разредител № 1 на VECHRO.
Време за съхнене:	Повърхностно 1 ½-2 часа. Изсъхва напълно след 3-4 часа.
Повторно полагане:	Повторно полагане след 10-16 часа. Препоръчва се следващият слой да се полага след пълното втвърдяване на предишния. Посоченото време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	А. „Специални еднокомпонентни покрития. Грунд за железни повърхности“. Тип Д. Пределна стойност на ЛОС = 500 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 450 г/л Продуктът съдържа и разредители без ЛОС. VOC или ЛОС: Летливи органични съединения с точка на кипене <250 °С.
Оттенъци	Оранжев

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхностите от прах, грес, стара боя, ронливи частици, ръжда и др. Изтъркайте със шкурка и почистете праха.

ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре. Нанесете един или два слоя Oxidol Minio. В качеството на довършителен слой може да се положите Gumilak metal, Smaltolux extra или Smaltolux hydro.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете старателно грунда от инструментите обратно в кутията и ги почистете с разредител, гореща вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

Повече информация може да намерите в Информационните листове за безопасност (MSDS) на продуктите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.

