



Smaltofill

木材和砌体专用丙烯酸抹涂型腻子



遮盖能力 : 2 - 3 m²/lt



干燥时间 : 1 - 2 小时



稀释 :



重涂性 : 10 小时



包装规格 : 400gr, 800gr, 5kg

涂刷工具 : 刮刀

一般特性

适用于室内和室外的基于共聚物丙烯酸树脂的白色施工腻子。可用于木器、石膏、混凝土、石膏板等表面的抹灰。适用于软装工程，散布均匀，无移动且充分填充。它可快速干燥，无起泡，而且易于磨光，形成光滑耐用的表面。

技术规格

外观	哑光。
比重	1.69- 1.72kg / lt。
遮盖能力	2 - 3 m ² /kg 视涂刷厚度而定。
稀释	即用。
干燥时间	1-2 小时后干燥，具体取决于天气条件和涂刷厚度。
重涂性	8-10 小时。
VOC 类别	“密封底漆”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 25 gr/lt。符合 2011 年以后的法律要求。 VOC : 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
颜色	白色。



表面预处理

彻底清除表面的油渍、灰尘、杂质、散件等。

涂刷方法

即用型腻子。刮刀涂刷。气温低于 5°C 时请勿使用。用刮刀均匀地涂上腻子。充分干燥后，打磨然后用 Smaltoplast Universal Primer 或 SMALTODUR hydro、SMALTODUR、SMALTOX hydro、SMALTOX mono、MASTER PRIMER 或 VELATOURA SMALTOLUX 底漆上漆，具体视最终用途而定。

工具清洗

将工具上多余的材料放回容器中，使用后立即用肥皂水清洗。

涂刷条件

环境温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。存放在阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

附注

根据适用法律，SMALTOFILL PUTTY 不需要任何危险标识。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。



本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。