



## Smaltolux

### Extra

优质木瓷漆



遮盖能力：16-18 m<sup>2</sup>/lt



干燥时间：2 - 4 小时



稀释：在 Smaltolux White Spirit 中，每体积 4%

或按最大 4% 的比例用 Thinner 1 号进行稀释



重涂性：16 小时



包装规格：

光泽白：375ml、750ml、2.5lt、5lt

缎光白：750ml、2.5lt、5lt

哑光白：750ml、2.5lt

哑光黑：750ml

涂刷工具：刷子、滚筒、气枪

#### 一般特性

新一代高品质木瓷漆，可应用于室内和室外，VOC 含量低，施工时气味也比较轻。是涂刷木质和金属表面的理想选择。可以进行完美的表面处理，提供出色的机械强度。能够保持光泽，并具有很强的耐水性。极高的遮盖能力，是进行翻新时的理想解决方案。延展性出色，易于涂刷。它具有增强型抗黄变能力，同时还有出色的干燥性能。它不含铅和铬。可呈现亮光、缎光和亚光的表面效果。

为避免在光线不足的室内泛黄，建议使用水性瓷漆 SMALTOLUX Hydro。

#### 技术规格

光泽	<p>亮光：在 60° 时，88-90 单位；在 20° 时，78-80 单位</p> <p>缎光：在 60° 时，20-30 单位</p> <p>哑光：在 60° 时，6-7 单位</p>
比重	<p>亮光：1.21-1.29 kg / lt (白色) / 0.94 -1.20 kg / lt (色度)。</p> <p>缎光：1.33 - 1.38 kg / lt (白色)。</p> <p>哑光：1.38 - 1.42 kg / lt (白色)。</p>
遮盖能力	每层 16-18 m <sup>2</sup> /lt，具体根据表面而定。
稀释	使用刷子或滚筒时，按最大 4% 的比例用 SMALTOLUX WHITE SPIRIT 稀释剂进行稀释；使用无气喷枪时，按最大 4% 的比例用 SVECHRO Thinner 1号进行稀释。
干燥时间	2 - 4 小时表面干燥。
重涂性	它可以在 16 小时内以及第一层涂料完全硬化后再次涂刷。在湿冷条件下，这些时间会延长。
VOC 类别	<p>“室内/室外装饰以及木材和金属衬层”。</p> <p>D 型。VOC 阈值 = 300 gr/lt。即用型产品的最高 VOC 含量 = 295 gr/lt。涂料亦含非 VOC 溶剂。VOC：沸点 &lt; 250°C 的挥发性有机化合物。</p>
颜色	<p>亮光、缎光：通过色度创建系统 COLOR MOOD 提供白色和数千种色度。亮光：现成的色度 哑光：白色、黑色</p>



## 表面预处理

必须清除表面的灰尘、油脂、油渍、剥落的旧漆、散片等。在涂刷前，建议用砂纸充分打磨，特别是如果它是旧的油漆的话，还需要进行适当的灰尘清洁。木质表面涂刷 1-2 层 SMALTOLUX VELATOURA 底漆，金属表面涂刷 1 层 OXIDOL 防腐底漆。

## 涂刷方法

搅拌均匀。适当稀释后，涂刷一层或两层 SMALTOLUX extra。

## 工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到容器中，之后用 VECHRO 1 号溶剂、热水和肥皂清洗。

## 涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

## 储存

储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。使用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以最大程度地减少产品生命周期对环境的影响。

## 附注

有关产品危害的更多信息，请参阅产品的《材料安全数据表》(MSDS)。

## 安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。



本技术手册中包含的技术数据和说明是基于具有相应资质的实验室测试的结果，并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，我司概不负责。