



Smaltolux Hydro Blackboard Paint

水性黑板漆



遮盖能力：11-13 m²/lt



干燥时间：2 - 3 小时



稀释：使用刷子/滚筒时，按最大 10% 的比例用水进行稀释；使用喷枪时，按最大 20% 的比例用水进行稀释



重涂性：6 小时以上



包装规格：375ml、750ml

涂刷工具：刷子、滚筒、喷枪

一般特性

高品质水溶性丝绒 - 哑光丙烯酸基涂料，VOC 含量低。适用于涂刷教室黑板。它涂刷形成的表面非常耐粉笔书写。清洁起来也很高效。它可以承受连续多次擦洗，干燥速度快，并且整个薄层厚度都非常均匀。它令工作变得轻松，并且平滑延展，提供了完美的表面。经过适当的准备，是将表面变成黑板表面的理想选择。

技术规格

外观	丝绒-哑光：在 85° 时，光泽度为 <5 单位。
比重	1.14-1.2 kg/lt，具体视色度而定。
遮盖能力	11-13 m ² /lt 每层。
稀释	使用刷子或滚筒时，按最大 10% 的比例用水进行稀释；使用喷枪时，按最大 20% 的比例用水进行稀释。
干燥时间	2-3 小时表面干燥。
重涂性	涂刷后至少 6 小时。
VOC 类别	“室内/室外装饰以及木材和金属衬层”。Y 型。VOC 阈值 = 130 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 85 gr/lt。涂料含非 VOC 溶剂。
颜色	黑色。



Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια
EN 71-3



表面预处理

彻底清洁表面的油脂、灰尘、油渍、旧漆、碎屑等。使用砂纸仔细彻底打磨。新表面使用 SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER 进行底漆处理。

涂刷方法

搅拌均匀。涂抹一层或两层 Smaltolux Hydro 黑板漆。

使用表面

使用前和涂刷后 7 天，用粉笔沿着黑板侧面（纵向）擦拭粉笔，直到覆盖整个涂刷表面，然后立即用干布清洁。用粉笔粉进行涂层可以提供更好的擦拭性能。黑板涂刷并用湿布清洁后 10 天，可以使用。为了获得更好的效果，可再次重复上述步骤。这样黑板就随时可以使用了！

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆彻底沥干到容器中，之后用 VECHRO 1 号 稀释剂和热肥皂水清洗。如果油漆已干，只能用强力洗涤剂去除。请勿将洗涤剂排入下水道。

涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。使用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以最大程度地减少产品生命周期对环境的影响。

附注

包含 CIT / MIT。可能会引起过敏反应。使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明是基于具有相应资质的实验室测试的结果，并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，我司概不负责。