



## Smaltolux Hydro Blackboard Paint



Разходна норма: 11-



Време за съхнене:



Разреждане: До 10% на обем с вода за полагане с четка/валяк, или до 20% за полагане с пистолет



Повторно полагане:



Опаковка: 375 мл, 750 мл

Полагане: Четка, валяк,

### ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Висококачествена водоразтворима кадифена матова акрилна боя с ниско съдържание на ЛОС. Подходяща за боядисване на училищни черни дъски. Образува изключително устойчива на тебешир повърхност. Лесно се почиства. Има висока устойчивост на непрекъснато триене и миене с гъба, изсъхва бързо и равномерно по цялата дебелина на положения слой. С нея се работи лесно, полага се равномерно и създава перфектна повърхност. Идеална за преобразуване на добре подготвена повърхност в черна дъска за писане с тебешир.

### ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вид	Велур - мат с блясък <5 единици при 85°.
Специфично тегло	1,14-1,2 кг/л, в зависимост от оттенъка.
Разходна норма:	11-13 м <sup>2</sup> /л на слой.
Разреждане	До 10% на обем с вода за нанасяне с четка или валяк и до 20% за нанасяне с пистолет.
Време за съхнене:	Суха при допир след 2-3 часа.
Повторно полагане:	Най-малко 6 часа след предишното полагане.
ЛОС class	«Боя за интериорни/екстериорни декорации и ламперия от дърво и метал». Тип У. Пределна стойност на ЛОС = 130 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 85 г/л Продуктът съдържа разредители без ЛОС.
Оттенъци	Черно.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхността от грес, прах, мазнини, остатъци от боя, ронливи частици и т.н. Почистете добре с шкурка. Нови повърхности се грундират със SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER.

## ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре. Нанесете 1 или 2 слоя Smaltolux Hydro Blackboard Paint.



Преди употреба и 7 дни след боядисването, покрийте цялата боядисана повърхност с тебешир, без да я драскате и почистете веднага със суха кърпа. Тебеширът помага на боята да заякне. Черната дъска може да се използва 10 дни след полагане на боята, като преди употреба се почисти с влажен парцал. За още по-добри резултати, повторете горната процедура. Черната дъска е готова за употреба!

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с Разредител № 1 на VECHRO, а след това с топла вода и сапун. Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

## УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

## СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

## БЕЛЕЖКИ

Съдържа СИТ/МІТ. Може да предизвика алергична реакция. Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовите на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.



Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια  
EN 71-3

