



SMALTOPLAST Bucătărie & Baie




Randament: 11-13



Uscare: ½ - 1 oră



Diluare: 8-15% în volum cu apă.



Revopsire: 3 -5 ore



Ambalaj: 750ml, 3lt, 10lt



Aplicare: Pistol Airless.



Aplicare: Rulou



Aplicare: Pensulă

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea mat plastică ecologică de calitate extraordinară cu acțiune antifungică pentru aplicare în spații interioare. Din cauza compoziției sale protejează himenul vopselei împotriva dezvoltării fungilor mai ales în încăperi cu probleme de umezeală și aburi cum ar fi băile, bucătăriile.

SMALTOPLAST Kitchen & Bath are miros redus și combină albeața crescută, cu un grad de acoperire și randament extraordinare. Se dispersează frumos și se lucrează ușor. Prezintă rezistență crescută la alcalii și rezistență perfectă la spălarea frecventă (EN 13300 /EN 11998, class 1). Conținut minim în substanțe hazardoase. Conținut redus în substanțe organice volatile (SOV).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Mat cu luciu la 85° < 5 unități.
Greutate specifică	1,40-1,50 kg/lt, depinde de nuanță.
Randament	11 - 13 m ² /lt per strat, depinde de suprafață.
Diluare	8-15% în volum cu apă.
Uscare	Uscat la atingere în ½ - 1 oră. Vopseaua obține rezistența sa la spălare după 3-4 săptămâni.
Revopsire	3-5 ore. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
COV/SOV	"Acoperiri mat pentru pereți interiori și acoperișuri (luciu <25@60°)". Tip Y. Valoare limită COV = 30gr/lt. Maxim de concentrație COV a produsului gata spre utilizare = 9,5gr/lt. COV sau SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250°C.
Emisii de Formaldehidă	<20 μgr/m ³ , 24 de ore după aplicarea vopselei (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Unelte	Pensulă, rulou, pistol Airless.



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața sub vopsire trebuie curățată de praf, grăsimi și uleiuri, vopsele vechi decojite, rugină, resturi de mucegai sau umezeală. Grunduim cu **Smaltoplast Universal Primer**, iar suprafețele cu probleme de pete de nicotină, poluanți, fumegai de la calorifere, fumegai, cariocă, tuș, fungi, mucegai, umezeală, uleiuri, graffiti se grunduiesc cu **SMALTOX hydro**.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm două straturi **SMALTOPLAST Kitchen & Bath**. **Minimalizarea risipei de vopsea:** pentru o suprafață de 10m² și două straturi, veți avea nevoie de 1,6Lt de vopsea.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale al produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Conține biocide [IPBC (55406-53-6) & Piritonat de Zinc (13463-41-7)] pentru protecția filmului împotriva dezvoltării fungilor. A nu se polua orizontul acvifer pe durata utilizării sau după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni - măsuri preventive detaliate consultați Fișa cu Datele de Securitate a produsului

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către sistemul operațional a societății care se bazează pe cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.