



Smaltox Hydro

Екологичен бял грунд за изолация на петна




Разходна норма: 11-



Време за съхнене: 1-



Разреждане: 5-15 % на



Повторно полагане:



Опаковка: 750 мл, 3 л, 10 л

Полагане: Четка, валик

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Екологичен бял акрилен грунд на водна основа, за вътрешна и външна употреба, с лек мирис и ниско съдържание на ЛОС (летливи органични съединения). Подходящ за грундиране и изолиране на замърсявания и петна върху стени и тавани. Идеален за освежаване, при което възпрепятства и предотвратява появата на лекета от никотин, отработени газове, пушек, маркери, мастило, влага, гъбички върху последния слой боя, като осигурява резултатно и икономично боядисване. Спомага за намаляване на слоевете боя. Подходящ за грундиране на повърхности от лепило, гипс, гипскартон, мазилки, цимент, стара блажна боя. Има изключително сцепление, много добра покриваемост, изсъхва и се боядисва бързо, с вододисперсионни и акрилни бои. Минимално съдържание на опасни вещества. Намалено съдържание на летливи органични съединения (VOC).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вид	Мат 5-9 единици на 85°.
Специфично тегло	1,44-1,46 кг/л.
Разходна норма:	11-13 м ² /л на слой в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.
Разреждане	5-15% на обем с вода.
Време за съхнене:	Сух при допир след 1-2 часа.
Повторно полагане:	Следващ слой се полага 3-4 часа след предишния.
ЛОС class	„Запечатващи грундове“. Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 30 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 5 г/л. VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250 °С.
Емисии на формалдехид	<30 µg/м ³ , 24 часа след полагане на боята (ISO 16000-3, ISO16000-9, CEN/TS15516, EN16402)
Оттенъци	Бяло. Оцветява се се изключително със системата за създаване на оттенъци „ЦВЕТНИ НАСТРОЕНИЯ“ на VECHRO в светли и пастелни тонове.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхностите от прах, грес, стара боя, ронливи частици, ръжда и др. Изтъркайте със шкурка и почистете праха.

ПОЛАГАНЕ:

Преди употреба разредете боята с вода и разбъркайте добре. Нанесете равномерно 1-2 слоя Smaltox hydro. За по-добър ефект, върху повърхности с упорити петна положете 2 слоя минимално разреден Smaltox hydro. Повторете със SMALTOPLAST 100% АКРИЛНА, SMALTOPLAST extra и която и да е акрилна или пластична боя на VECHRO.

Минимизиране на загубата на материал: за повърхност равна на 10 м² и два слоя, ще Ви потърбват 1,6 л продукт.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете продукта от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща вода и сапун. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята. Преди грундиране, новите повърхности трябва да съхнат 3-4 седмици.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се нуждае от означение на опасността. Отговаря на критериите за присъждане на екологична маркировка 312/2014/ЕО.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.

