



Smaltox Mono

防污染及特殊用途油漆



遮盖能力 : 8 - 10 m²/lt



干燥时间 : 1 - 2 小时



稀释 : 用 Smaltolux White Spirit
稀释剂稀释至 20%



重涂性 : 4 小时



包装规格 : 750ml, 2.5lt

涂刷方法 : 刷子、滚筒

一般特性

白色丙烯酸树脂底漆, VOC 含量低, 适合室内外使用。适用于有效隔离污垢、污渍。非常适用于处理漆面重度污染的表面(废气、烟雾、尼古丁、霉菌、旧的湿气、记号笔、墨水、涂鸦)。对石膏、水泥、腻子等新表面具有良好的粘附性和渗透性, 可对旧表面进行石膏、褪色油漆等加固。理想底漆, 已涂刷外墙表面。与透明的 DUR 底漆相比, 它遮盖面广, 从而节省了最终油漆量。易干燥, 可用水溶性塑料和丙烯酸涂料重涂。

技术规格

| | |
|--------|---|
| 外观 | 哑光 |
| 比重 | 1.41-1.44 kg/lt. |
| 遮盖能力 | 8-10 m ² /lt 每层。 |
| 稀释 | 用 SMALTOLUX WHITE SPIRIT 稀释剂稀释至 20% |
| 干燥时间 | 1-2 小时表面干燥。 |
| 重涂性 | 涂刷后 4 小时即可重涂。 |
| VOC 类别 | a.“密封底漆”。D 型。VOC 阈值 = 450 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 440 gr/lt。b.“粘合底漆”。D 型。VOC 阈值 = 750 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 550 gr/lt。VOC : 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。 |
| 颜色 | 白色。避免在没有特殊指示的情况下为 SMALTOX mono 上色。 |



表面预处理

彻底清洁表面的灰尘、油渍、旧漆、散件、霉菌残留等。用砂纸轻轻地打磨表面。

涂刷方法

用前充分搅拌。涂抹一层或两层 SMALTOX mono。可使用 SMALTOPLAST extra、SMALTOPLAST 100% 丙烯酸及任何丙烯酸、乳胶或其他 VECHRO 涂料进行重涂。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到漆盒中，之后立即用温热的肥皂水清洗。

涂刷条件

温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。新表面应干燥 3-4 周后再上底漆。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

附注

有关详细的安全说明，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。



本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。