



Smaltox Mono

Грунд за изолиране на петна и други специални приложения



Покривност: 8 - 10 m²/l



Продължителност на съхнене:
1 - 2 часа



Разреждане: до 20% с
разредител Smaltolux White Spirit



Повторно нанасяне: 4 часа



Разфасовки: 750 ml, 2,5 l

Нанасяне: Четка, ваялак

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бял грунд на основата на акрилни смоли с ниско съдържание на ЛОС, за използване на закрито и на открито. Подходящ за ефективно изолиране на мръсотия и петна. Идеално решение за покриване на силно замърсени повърхности (от отработени газове, смог, никотин, плесен, стара влага, маркери, мастила, графити). Характеризира се с отлична адхезия и проникване в нови повърхности от мазилка, цимент и кит и укрепва старите повърхности с мазилка, гипс, разлагаща се боя и др. Идеален за грундиране на вече боядисани екстериорни повърхности. Има много добра покривност за разлика от прозрачните грундове от серията DUR, с което спестява необходимото количество крайна боя. Изсъхва бързо и се покрива с водоразтворими пластични и акрилни бои.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид	Мат.
Специфично тегло	1,41 - 1,44 kg/l.
Покривност	8 - 10 m ² /l на слой.
Разреждане	До 20% от обема с разредител SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Продължителност	Сух на допир след 1 - 2 часа.
Повторно нанасяне	Може да се покрие 4 часа след предишното нанасяне.
ЛОС клас	а. „Уплътняващи грундове“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 450 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 440 g/l. б. „Свързващи грундове“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 750 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 550 g/l. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250 °С.
Цвят	Бяло. Избягвайте тониране на SMALTOX mono, без да получите специални инструкции.

