



Smaltox Mono

Vopsea pentru izolarea petelor și utilizări speciale



Randament de acoperire:
8-10 m²/l



Timpe de uscare: 1-2 ore



Diluare: până la 20% cu diluantul Smaltolux White Spirit



Aplicarea unui strat suplimentar: 4 ore



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet

CARACTERISTICI GENERALE

Grund alb pe bază de rășini acrilice și conținut redus de COV, pentru utilizarea în interior și la exterior. Potrivit pentru izolarea eficientă a murdăriei și a petelor. Soluție ideală pentru vopsirea suprafețelor foarte murdare (de la fumul de eșapament, fum, nicotină, mucegai, pete vechi de umezeală, markere, cerneluri, graffiti). Are o aderență excelentă și pătrunde în suprafețele noi de tencuială pe bază de ipsos, de ciment, chituite, întărind în același timp suprafețele vechi cu adeziv, var, glet, vopsea degradată etc. Ideal pentru amorsarea suprafețelor exterioare deja vopsite. Are o acoperire foarte bună, spre deosebire de grundurile DUR transparente, economisind astfel cantitatea de vopsea pentru stratul final. Se usucă rapid și se revopsește cu vopsele pe bază de plastic solubile în apă și cu vopsele acrilice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat.
Greutate specifică	1,41-1,44 kg/l.
Randament de acoperire	8-10 m ² /l pe strat.
Diluare	Până la 20% pe volum cu diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Timpe de uscare	Uscat la atingere în 1-2 ore.
Aplicarea unui strat suplimentar	Se poate aplica un strat suplimentar la 4 ore după aplicare.
Clasa COV	a. „Grunduri de etanșare”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 450 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 440 g/l. b. „Grunduri de impregnare”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 750 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 550 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Alb. Evitați colorarea SMALTOX mono fără ține cont de instrucțiunile speciale.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafețele de praf, uleiuri, vopsea veche, fragmente care se desprind, urme de mucegai etc. Frecați suprafața ușor cu șmirghel.

UTILIZARE

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați SMALTOX mono în unul sau două straturi. Se poate aplica straturi suplimentare folosind vopsea lavabilă SMALTOPLAST extra, SMALTOPLAST 100% ACRYLIC și orice vopsea acrilică sau lavabilă sau orice altă vopsea de la VECHRO.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în cutie și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Suprafețele noi trebuie lăsate să se usuce timp de 3-4 săptămâni înainte de amorsare.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.