



## Smaltox Mono

Specjalny podkład odcinający  
 plamy



Zdolność krycia: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: do 5% obj. z  
 Smaltolux White Spirit



Możliwość nakładania  
 kolejnej powłoki: 2-4 godzin



Opakowanie: 750ml, 2,5l

Aplikacja Pędzel, wałek

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Biały podkład na bazie żywic akrylowych o niskiej zawartości LZO, odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealny jako podkład blokujący plamy z nikotyny, dymu, zanieczyszczeń miejskich, markerów, graffiti, pleśni, starej wilgoci. Doskonała przyczepność do nowo powstałych powierzchni tynkowych i cementowych oraz bardzo dobra przyczepność do starych powierzchni takich jak wapno, gips, stary beton, stare uszkodzone powierzchnie malowane. Idealny do gruntowania i renowacji już pomalowanych powierzchni zewnętrznych. Bardzo dobre krycie, dzięki czemu można zaoszczędzić na warstwie wykończeniowej. Szybkoschnący. Może być stosowany jako podkład do farb emulyjnych lub akrylowych.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Mat.
Ciężar właściwy	1,41 - 1,44 kg/l.
Zdolność krycia	8-10 m <sup>2</sup> /l na warstwę, w zależności od powie
Rozcieńczanie	Jako "Podkład blokujący" przy aplikacji pędzlem/wałkiem - do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Jako "Podkład wiążący" przy aplikacji pędzlem/wałkiem - do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Schnięcie	Dotykowo suchy po 1-2 godzinach.
Możliwość nakładania kolejnych warstw	Możliwość nakładania kolejnej powłoki po 2-4 godzinach. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	a. "Podkłady blokujące" Typ SB. Limit LZO = 450 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 440 g/l. "Podkłady wiążące" Typ SB. Limit LZO = 750 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 550 g/l. Spełnia wymagania przepisów WE do 2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Biały. unikać barwienia.



## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Ostrożnie usunąć pył papierem ściernym.

## APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć jedną lub dwie warstwy SMALTOX mono. Po zagruntowaniu użyć SMALTOPLAST ACRYLIC 100%, SMALTOPLAST extra lub dowolnej farby emulsyjnej bądź akrylowej VECHRO.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

## PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

## ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

## BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie z instrukcjami użytkownika.