



SMALTOXYL bază de IMPREGNARE

LAC DE IMPREGNARE A LEMNULUI



Tim de uscare: 3-4 ore



Diluare: Gata pentru utilizare



Aplicarea unui strat suplimentar: 24 de ore



Randament de acoperire 12-18 m²/l pe strat, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare sau impregnare

CARACTERISTICI GENERALE

Lac subțire din „pulpă” de lemn care se impregnează și asigură o protecție eficientă, evidențiind în același timp frumusețea naturală a lemnului. Nu se fisurează și nu se exfoliază, își menține elasticitatea și, prin urmare, urmărește mișcările naturale ale lemnului, în timp ce „respiră” și impermeabilizează, deoarece nu formează o peliculă pe suprafața lemnului, ci pătrunde în adâncimea acestuia. Potrivit pentru orice suprafață din lemn, cum ar fi uși, tocuri, grinzi, pergole, mobilier din lemn, garduri din lemn etc. pentru utilizarea în interior și la exterior. Datorită compoziției sale speciale, protejează pelicula formată împotriva dezvoltării mușcăiului și a ciupercilor, în timp ce filtrele UV speciale asigură o protecție eficientă împotriva radiațiilor ultraviolete.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Satinat până la semilucios, în funcție de suprafață.
Greutate specifică	0,80-0,85 kg/l
Diluare	Gata pentru utilizare
Uscare	Uscat la atingere în 3-4 ore.
Categoria COV	„Baițuri care nu formează peliculă”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 700 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 670 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Randament de acoperire	12-18 m ² /l pe strat, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței. Performanța crește pe straturile ulterioare.
Aplicarea unui strat suplimentar	24 de ore mai târziu și după ce stratul anterior este bine șlefuit. Aceste perioade se măresc în condiții de vreme rece și umedă.
Culoare	Incolor și în nuanțe
Număr de înregistrare	YpAAT-TP8-0039
Compoziție	0,87% m/v IPBC și 0,14% m/v cipermetrină
Doză	100-200 ml/m ² /în două doze



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie curățată de grăsimi, ulei, vopsea veche, umezeală; de asemenea, suprafața trebuie șlefuită și curățată bine de praf.

UTILIZARE

Amestecați bine înainte de utilizare și în timpul vopsirii. Aplicați două-trei straturi de bază de impregnare SMALTOXYL pe suprafețe complet uscate și curate.

CURĂȚAREA SCULELOR

Mențineți sculele „umed” în recipientul cu vopsea. După utilizare, scurgeți bine vopseaua în recipient și curățați-le imediat cu diluant și săpun. Nu goliți lichidele folosite la spălare în stratul acvifer.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 10-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la soare.

ELIMINARE

Vopseaua în exces nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Solicitați autorităților locale informații cu privire la eliminarea și colectarea deșeurilor

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.