



SMALTOXYL IMPREGNATION base

木器浸渍清漆



干燥时间: 3-4 小时



稀释: 即用



重涂性: 24 小时



遮盖能力 每层 12 - 18 m² /lt, 具体依表面吸收性而定



包装规格: 750ml, 2.5lt

涂刷工具: 刷子、滚筒、喷枪或浸渍

一般特性

“肉色”薄木器清漆, 浸渍并提供有效保护, 同时突出木器的自然美。它不会开裂或剥落, 可以保持其弹性, 因此它能顺应木材的自然运动, 同时它还能透气和防水, 因为它不会在木器表面形成一层薄膜, 但能深入木器内部。适用于室内外的任何木器表面, 如门、框架、横梁、花架、木制家具、木制栅栏等。由于其特殊组分, 可以保护霉菌和真菌生长形成的保护膜, 而特殊的紫外线过滤器可提供免受紫外线辐射的有效保护。

技术规格

亮面漆	缎面与半亮面所占比例取决于表面。
比重	0.80-0.85 kg/lt
稀释	即用
干燥	3-4 小时表面干燥。
VOC 类别	“吸收性木器油漆”。D 型。VOC 阈值 = 700 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 670 gr/lt。VOC: 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
遮盖能力	每层 12-18 m ² /lt, 具体依表面吸收性而定。后续涂层的性能有所提高。
重涂性	24 小时后和前一层充分打磨后。在湿冷条件下, 这些时间会延长。
颜色	无色, 有色调
注册号	YpAAT-TP8-0039
组分	0.87% w/v IPBC 和 0.14% w/v 氯氰菊酯
剂量	100 - 200 ml / m ² / 两剂



表面预处理

必须清除表面的油脂、油污、疏松的旧漆、水分；表面也必须用砂纸打磨，并彻底清除灰尘。

涂刷方法

用前和涂刷过程中充分搅拌。在干燥和完全清洁的表面涂上 2 - 3 层 SMALTOXYL 浸渍剂。

工具清洗

将工具置于含油漆的“湿”容器中。使用后，将容器内的油漆沥干，并立即用稀释剂和肥皂清洗。请勿将洗涤液排入含水层。

涂刷条件

温度为 10 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

处置

多余油漆不应与家庭垃圾一起丢弃。向当地政府征求废物处理和收集方面的意见

附注

有关详细的安全说明，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

安全使用说明

远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

