



Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

Водоразтворим акрилен
грунд за паркетни
лакове.



Разходна норма: 9-



Време за съхнене:



Разреждане: 8-10% на



Повторно полагане:



Опаковка: 750 мл, 2,5 л

Полагане: Четка, мек валик

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

PARQUET PRIMER HYDRO е водоразтворим грунд, специално разработен за нанасяне върху дървени повърхности. Благодарение на специалния си състав, той притежава голяма адхезия и еластичност, запълва порите на дървесината и способства за лесното ѝ заглаждане. PARQUET PRIMER HYDRO се полага лесно и съхне бързо.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Специфично тегло	1,03 ± 0,02 кг/л
Разходна норма:	9-11 м ² /л на слой в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.
Разреждане	8-10% от обема на вода за нанасяне с четка или мек валик.
Време за съхнене:	Сух при допир след ½-1 час.
Повторно полагане:	Най-малко 2-4 часа след предишното полагане. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	Гранична стойност на максималното съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) на ЕС (Директива 2004/42 / ЕО) за този продукт (категория А/Θ „Специални еднокомпонентни покрития“, тип Υ): 140 г/л Продуктът съдържа максимум 139 g/L ЛОС (готов за употреба). VOC или ЛОС: Летливи органични съединения с точка на кипене <250 °C.
Адхезия	Никакво отделяне при проверка на адхезията. Категория 1 (ISO 2409).
Оттенъци	Прозрачен

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури правилно сцепление на продукта, повърхността трябва да бъде почистена от прах, грес, мазнини, обелена стара боя, ронливи частици и др. Преди нанасяне се препоръчва обработка с шкурка и грижливо почистване на праха, особено ако полагането ще се извършва върху стар лак. При полагане върху стари лакирани повърхности, старият лак трябва да се отстрани.

ПОЛАГАНЕ:

Разбърква се много добре и се полагат един или два слоя подходящо разреден PARQUET PRIMER HYDRO. След полагане се обработва с фина шкурка, почиства се от прах и се полагат 1-2 слоя PARQUET HYDRO VARNISH до придобиване на желания гланц.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с Разрежител № 1 на Vechro, а след това с топла вода и сапун. Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се нуждае от означение на опасността.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца.



Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.