



Smaltoxyl Hydro Teak Oil

柚木和特色木材用环保水性油



遮盖能力: 12-15 m²/lt



干燥时间: 0.5 - 1 小时



稀释: 即用



重涂性: 2 - 3 小时



包装规格: 750ml、2.5lt

涂刷工具: 刷子、布

一般特性

单组分水性浸渍油，适用于保护室外涂刷的木质表面。由于其特有成分，它能够渗透木质表面，可以防潮、防干裂和防裂缝，并且还不会改变硬木的天然外观。

由于它含有特殊的紫外线过滤剂，因此可以提供增强的保护，能够抵抗空气污染、霉菌生长、腐蚀和太阳辐射。

是保护柚木、红木、绿柄桑木等硬木的理想选择。它还适用于室外木制表面，如藤架、家具、露台等。

干燥迅速，不会成膜。

技术规格

比重	1.00- 1.04 kg/lt
遮盖能力	在适当准备好的表面上，12-15 m ² / lt，具体取决于表面的吸附性。
稀释	即用
干燥时间	0.5 - 1 小时表面干燥。
重涂性	涂刷后 2-3 小时。在湿冷条件下，这些时间会延长。
VOC 类别	“吸收性木质油漆”。Y 型。VOC 阈值 = 130gr/lt。即用品型产品最大 VOC 含量 = 45gr/lt。VOC: 沸点 <250°C 的挥发性有机化合物。
耐洗性	涂刷后至少 7 天可使用温和洗涤剂。建议不要使用加压水。
颜色	无色。



表面预处理

表面必须干燥、没有灰尘、油脂、油渍、剥落的旧漆、散片等，并且没有树脂或先前涂刷的防护产品的痕迹。被腐蚀的表面应先打磨，直到露出健康的木材。如果是表面是亮光或者缎光的刨木，则应使用细砂纸轻轻擦拭。这有助于打开木孔，并允许 Smaltolux hydro TEAK OIL 渗透。

涂刷方法

TEAK OIL HYDRO 是现成的。涂刷前请充分搅拌。沿着木材的纹理方向涂刷一层 Smaltolux hydro TEAK OIL。木材外观看上去不“潮湿”（干燥）后，再涂刷第二层。如有必要，可以重复相同的过程。在多孔木材中以及在极端条件下（例如：连续暴露于阳光下、在潮湿区域等），应涂刷 3-4 层 Smaltolux hydro TEAK OIL。建议每年使用一次 Smaltoxyl TEAK OIL，以便对木质表现进行持久的维护和保护。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到容器中，之后用温热的肥皂水清洗。如果油漆已干，只能用强力洗涤剂去除。请勿将洗涤液排入下水道。

涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。使用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以最大程度地减少产品生命周期对环境的影响。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。更多信息，请参阅产品的《材料安全数据表》(MSDS)。

本技术手册中包含的技术数据和说明是基于具有相应资质的实验室测试的结果，并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，我可概不负责。