



SMALTOXYL YACHT VARNISH

保护性和装饰性胶合板清漆



干燥时间: 3-4 小时



稀释: 对于刷涂或滚涂, 使用 SMALTOLUX WHITE SPIRIT 稀释剂稀释至每体积 5-10%。对于喷枪涂刷, 使用 VECHRO 1 号稀释剂稀释至每体积 10%。



重涂性: 18-24 小时



包装规格: 750ml 和 2.5lt

涂刷方法: 刷子、滚筒、喷枪

一般特性

由特殊改性醇酸和聚氨酯树脂制成的保护性和装饰性高度耐药性胶合板清漆, 室内外通用。由于其组分, 它可以保护油漆薄膜不潮湿、不分解、不受真菌生长影响。选择适当的紫外线过滤器, 可有效防止紫外线辐射。保持了弹性, 这样它就可以随木器自然运动。本品性能出色, 易于涂刷, 延展性好。提供了坚硬而富有弹性的膜层。

技术规格

亮面漆	光滑和缎面
比重	0.96-1.00 kg/lt
稀释	对于刷涂或滚涂, 使用 SMALTOLUX WHITE SPIRIT 稀释剂稀释至每体积 5-10%。对于喷枪涂刷, 使用 VECHRO 1 号稀释剂稀释至每体积 10%。
干燥时间	3-4 小时表面干燥。
VOC 类别	用于内部/外部装饰的清漆和木器涂料 D 型。VOC 阈值 = 400 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 395gr/lt。VOC: 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
遮盖能力	在适当制备的表面上每层涂覆 12-18 m ² / lt。
重涂性	涂刷后至少 18-24 小时。在湿冷条件下, 这些时间会延长。
颜色	光滑和缎面: 无色



表面预处理

必须清除表面的油脂、油污、疏松的旧漆、水分；表面也必须用砂纸打磨，并彻底清除灰尘。在新木器上，为了有效保护新木器免受虫害（蠕虫）和真菌影响，首先要涂上一层 SMALTOXYL BASE 木器防腐剂

涂刷方法

用前和涂刷过程中充分搅拌。在干燥和绝对干净的表面上涂 2 层 SMALTOXYL YACHT VARNISH。两层涂层之间磨光。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到漆盒中，之后立即用温热的肥皂水清洗。请勿将洗涤液排入下水道。

涂刷条件

温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。软、多孔木材的最大含水率不应超过 18%，硬木不应超过 15%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

附注

有关详细的安全说明，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

安全使用说明

远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员之知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

