



## SMALTOXYL YACHT VARNISH

### ЗАЩИТЕН И ДЕКОРАТИВЕН ЛАК ЗА ШПЕРПЛАТ



**Продължителност на  
съхнене: 3 - 4 часа**



**Разреждане:** За нанасяне с четка или валик: 5 - 10% от обема с разрежител SMALTOLUX WHITE SPIRIT. За нанасяне с бояджийски пистолет: до 10% от обема с разрежител VECHRO No1.



**Повторно нанасяне: 18 - 24  
часа**



**Разфасовки: 750 ml и 2,5 l**

**Нанасяне:** Четка, валик, бояджийски пистолет

#### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитен и декоративен лак за високоустойчив шперплат на основата на специално модифицирани алкидни и полиуретанови смоли за употреба на закрито и на открито. Благодарение на своя състав, той предпазва багрения филм срещу влага, разлагане и растеж на плесни. Правилно подобрите UV филтри осигуряват ефективна защита срещу ултравиолетово лъчение. Запазва своята еластичност, за да може да следва естественото движение на дървесината. Отличава се със страхотни експлоатационни характеристики, лесна работа и изключително добро разнасяне. Образува твърд и еластичен филм.

#### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Гланц	Гладък и сатенен
Специфично тегло	0,96 - 1,00 kg/l
Разреждане	За нанасяне с четка или валик: 5 - 10% от обема с разрежител SMALTOLUX WHITE SPIRIT. За нанасяне с бояджийски пистолет: до 10% от обема с разрежител VECHRO No1.
Продължителност на съхнене	Сух на допир след 3 - 4 часа.
ЛОС Категория	„Лакове и бои за дърво за интериорна/екстериорна декорация“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 400 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 395 g/l. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°C.
Покривност	12 - 18 m <sup>2</sup> /l на слой, когато повърхността е подготвена правилно.
Повторно нанасяне	18 - 24 часа след предишното нанасяне. Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.
Цветовете	Гладък и сатенен: без цвят



## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да се почисти от мазнини, масла, лющеща се стара боя и влага; също така трябва да се изшкуруи и да се почисти щателно от прах. За ефективна защита на нова дървесина срещу насекоми (дървояд) и плесени първо нанесете 1 слой консервант за дърво SMALTOXYL BASE

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Разбъркайте добре преди употреба и по време на нанасянето. Нанесете 2 слоя SMALTOXYL YACHT VARNISH върху суха и напълно почистена повърхност. Изшкуруете между двете нанасяния.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в кутията, след което ги почистете незабавно с топла сапунена вода. Не изхвърляйте течността след измиване в подпочвените води.

## УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура на пространството в диапазона 8 - 30°C и относителна влажност под 80%. Максималното съдържание на влага не трябва да надвишава 18% за мека и пореста дървесина и 15% за твърда дървесина. Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат крайните свойства на продукта.

## СЪХРАНЕНИЕ

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно място. Предпазете материала от замръзване и излагане на слънчева светлина.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за подробни инструкции за безопасност.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Дръжте извън обсега на деца.



Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.