



SMALTOXYL

YACHT varnish

LAKIER DEKORACYJNY DO
 JACHTÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH
 OCHRONNYCH



Zdolność krycia: 12-18 m²/l na warstwę, dla dobrze zagruntowanej powierzchni



Schnięcie: 3 - 4 godziny



Rozcieńczanie: 5-10% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT i 10% z thinner No1 VECHRO przy aplikacji natryskowej.



Możliwość nakładania kolejnej powłoki: 18-24 godzin



Opakowanie: 750ml, 2,5 l

Aplikacja: Pędzel, watek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Długotrwały ochronny i dekoracyjny lakier jachtowy do powierzchni drewnianych, na bazie modyfikowanych żywic alkidowych i poliuretanowych. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zawiera filtry UV dla lepszej odporności na promieniowanie UV i trwałości w warunkach zewnętrznych. Dzięki swojej formule chroni suchą warstwę przed rozwojem pleśni i wilgocią. Zachowuje elastyczność podążając za ruchami drewna. Duża siła krycia i łatwość aplikacji. Tworzy twardą i elastyczną powłokę.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Połysk i satyna.
Ciężar właściwy	0,96-1,00 kg/l.
Zdolność krycia	12-18 m ² /l na warstwę, dla dobrze powierzchni
Rozcieńczanie	5-10% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT i 10% z thinner No1 VECHRO przy aplikacji natryskowej.
Schnięcie	Dotykowo sucha w 3-4 godziny.
Możliwość nakładanych warstw:	18-24 godziny po aplikacji. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Wewnętrzne lub zewnętrzne lakiery wykończeniowe i bejce." Typ SB. Limit LZO = 400 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 395 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie kolorów	Połysk i satyna: przezroczysty - bezbarwny!



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci, dobrze przeszlifować papierem ściernym. Nowe drewno należy zagruntować 1 warstwą SMALTOXYL BASE dla lepszej ochrony przed grzybami i owadami.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać do momentu pełnego wchłonięcia rozcieńczalnika. Na suche i w 100% czyste powierzchnie nałożyć 2 warstwy SMALTOXYL YACHT VARNISH.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszek, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.