



Vechro Pro Acrylic 道路标线涂料

丙烯酸稀释漆



遮盖能力 : 1 - 1.4 m²/lt



干燥时间 : 15 - 17 秒



稀释 : 对于滚筒涂刷或刷子涂刷, 使用 VECHRO 1 号稀释剂稀释至 5%, 用喷枪喷涂稀释至 10-15%。可与道路标线机一起使用。



包装规格 : 1kg, 5kg, 23kg, 25kg

涂刷工具 : 刷子、滚筒、喷枪、专用道路标线机

一般特性

以丙烯酸树脂为基础的稀释漆, 适用于涂刷沥青、混凝土等铺装的道路、机场、停车场标线。在上述基材中, 它具有出色的附着力和弹性, 在金属表面、石膏、金属板上也一样。即使在恶劣的天气条件下使用, 其亮度也随时间保持不变, 所以它总是清晰可见。它非常耐用, 即使在高温的夏季也不会被汽车轮胎弄得失去光泽。出色的耐磨性。它可以快速干燥, 甚至涂刷一个小时后即可使用表面。可以在颜料中加入特殊的玻璃小球, 这是由于反射, 使线即使在晚上也可见, 同时也可以添加特殊的沙子, 确保道路防滑。

技术规格

外观	哑光色调 4-10 单位, 亮度为60°。
比重	1,48- 1,52 kg/lt。
遮盖能力	1-1,4 m ² /lt。
稀释	对于滚筒涂刷或刷子涂刷, 使用 VECHRO 1 号稀释剂稀释至 5%, 用喷枪喷涂稀释至 10-15%。可与道路标线机一起使用。
干燥时间	表面干燥 15'-17'。完全干燥, 1 小时后即可使用。在高湿度、低温条件下, 可延长上述时间。
与玻璃小球混合	300 gr 玻璃球粒, 每次 800 - 1000 gr 油漆/m ² 。
颜色	栗色和按具体要求的色调。



表面预处理

涂刷前必须彻底清除表面的异物和灰尘。

涂刷方法

涂刷前和涂刷过程中充分搅拌油漆。在一层涂层上将油漆涂刷至所需的薄膜厚度。

工具清洗

将工具上的多余油漆彻底沥干到容器中，之后用 Vechro 1 号稀释剂清洗。

涂刷条件

室温 8-30°C，相对湿度低于 80%。避免在不利条件下涂刷，因为它们会影响油漆的最终性能。

储存

储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以将产品生命周期对环境的影响降至最小。

附注

极易燃。对环境有害。

*更多信息，请见产品的材料安全数据表 (MSDS)。仅供专业人员使用。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

