



## 灰泥板底漆

水性丙烯酸基材底漆



遮盖能力：8 - 14 m<sup>2</sup>/lt



干燥时间：1 - 1.5 小时



稀释：用刷子或滚筒涂刷时用水稀释至 10%，用真空喷枪喷涂时用水稀释至 20%



重涂性：4 小时



包装规格：3lt, 9lt

涂刷工具：刷子、滚筒、真空喷枪。

### 一般特性

室内用水溶性石膏板丙烯酸底漆。可充分填充石膏板表面及其它表面，并消除缺陷。形成均匀吸收的基质，遮盖接缝填充物和石膏板之间的任何不规则之处。可使用任何塑料漆重涂。

### 技术规格

|        |   |
|--------|---|
| 比重     | 1.70 - 1.75 kg/lt。  |
| 遮盖能力   | 每层 8-14 m <sup>2</sup> /lt，具体取决于表面吸附性。  |
| 稀释     | 用刷子或滚筒涂刷时用水稀释至 5-10%，用真空喷枪喷涂时用水稀释至 15-20%。                                      |
| 干燥时间   | 0.5 - 1 小时即可达到表面干燥。   |
| 重涂性    | 3 - 4 小时。在湿冷条件下，这些时间会延长，表面吸附性会降低。   |
| VOC 类别 | “密封底漆”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 25 gr/lt。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。 |
| 颜色     | 白色。   |



## 表面预处理

为确保产品获得良好的粘附性，必须清除待涂表面上的灰尘、油脂、油漆、旧漆片、散料、霉菌残留等。表面必须完全清洁和干燥。

## 涂刷方法

涂 1 层。可使用任何 Vechro 丙烯酸漆重涂。

## 工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后立即用温热的肥皂水清洗工具。

## 涂刷条件

环境温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

## 储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

## 附注

根据现行法律，Vechro PRO Plasterboard Primer 产品不需要任何危险标识。

## 安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。



本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。