



Vechro Pro Pool Plus 1

游泳池用漆



干燥时间：表面干燥 0.5-1 小时



稀释：对于刷涂或滚涂，稀释至 8-10%，对于喷枪涂刷，稀释至 10-20%。



重涂性：涂刷后 16 小时



遮盖能力：每层 7-9 m² /lt，具体依表面吸收性而定



包装规格：4lt

涂刷工具：刷子、滚筒、喷枪

一般特性

POOL PLUS 是一种基于高耐氯化橡胶的优质游泳池用漆，可提供硬质有弹性的薄膜。适用于新建游泳池，也适用于在适当准备后重涂已粉刷的泳池。

它对混凝土具有很好的附着力，形成耐磨耐用的坚硬表面。该产品不含铅或其他会污染水的毒性物质。对泳池和海水中的氯、化学添加剂具有优良的化学行为。易于维护的同时，也达到了非常好的审美效果。即使在恶劣的天气条件下也很容易干燥。

技术规格

质地	缎面漆，超过 20-30 单位，亮度为 60°。
比重	1.10 - 1.16 kg/lt，具体取决于产品色调。
稀释	对于刷涂或滚涂，稀释至 8-10%，对于喷枪喷涂，使用 VECHRO 1 号稀释剂稀释至 10-20%
干燥时间	表面干燥 0.5-1 小时。
VOC 类别	“粘合底漆，疏水性涂料”。D 型。VOC 阈值 = 750 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 745 gr/lt。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
遮盖能力	每层 7-9 m ² /lt，具体依表面吸收性而定。
重涂性	涂刷后 16 小时。待油漆完全干透后，应把泳池注满水（尤其检查泳池的底部边缘）（大约 14 天）。
颜色	浅蓝色或根据特殊要求提供其他颜色。



表面预处理

- **非涂覆混凝土泳池**：为保证涂料的粘附性强，建议在混凝土中浸渍 10% 的盐酸溶液，使材料的气孔打开。把溶液倒在混凝土上后，一直涂刷，直至停止冒泡。然后用大量的水冲洗池壁，用力擦洗，去除任何异物。至少一个星期后允许干燥和涂漆。
- **重涂已粉刷的泳池**：必须彻底清洁漆面，除去油脂、灰尘、松散部件、油渍和所有脱落的旧油漆。涂刷之前，建议妥善打磨或擦洗表面，特别是有光泽的表面（即双组分涂料），并彻底除尘。

涂刷方法

用前和涂层过程中充分搅拌。待涂覆表面在涂刷前必须完全干燥，建议在阴凉处涂刷，避免出现高温导致的膨胀现象。先用 VECHRO 1 号稀释剂将产品稀释至 20%。涂料以单层涂敷，膜厚不超过 120 μm 。

工具清洗

施工期间，使工具“保湿”在容器中，将工具上的多余油漆彻底沥干到容器中，之后用 VECHRO 1 号稀释剂和肥皂清洗。

涂刷条件

环境温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

附注

有关详细的安全说明，请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

安全使用说明

远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

