



Vechro Pro Vinyl Eco

ΕΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΩΒΑ ΕΜΥΛΣΙΟΝΝΑ ΒΟΪΑ



Σύхнене: ½ - 1 час



Разреждане: 5 - 15% от обема с вода.



Повторно нанасяне: 3 - 5 часа.
Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.



Разфасовки: Бяло: 1 л, 3 л и 10 л / Тонирана: 1 л, 3 л и 10 л.

Нанасяне: Четка, валик, БЕЗВЪЗДУШЕН бояджийски пистолет.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΕΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΩΒΑ ακριλνη боя за интериорна употреба. Подходяща за боядисване на стени, мазилки, обработени с мистрия повърхности, гипсокартон. Vechro Pro Vinyl Eco има слаб мирис и съчетава ярка белота с голяма покривност и отлични експлоатационни характеристики. Разнася се отлично и е лесна за работа. Има добра устойчивост на основи и много добра устойчивост на често измиване (EN 13300, Клас 1: Бяло и база Р, Клас 2: база D и TR). Минимално съдържание на опасни вещества. Намалено съдържание на летливи органични съединения (ЛОС).

ΤΕΧΝΙΚΕΣΚΙ СПΕЦИΦΙΚΑЦИИ

Гланц	Ματ (EN 13300 / <5) с гланц 2 - 4 единици при 85°.
Специфично тегло	1,35 - 1,60 kg/l в зависимост от тонирането
Разреждане	5 - 15% от обема с вода.
Покривност	11 - 13 m ² /l на слой в зависимост от повърхността
ЛОС категория	„Ματoви покрития за вътрешни стени и тавани“. Прагова стойност на ЛОС тип Y = 30 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 9,5 g/l. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°С.
Εμисии на формалдехид	<30 µg/m ³ - 24 часа след нанасяне на боята (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402).
Устойчивост на мокро почистване	EN 13300, Клас 1 Бяло и база Р, Клас 2: база D & TR Μετoд EN ISO 11998.
Καπαцитет на покривност	11 - 13 m ² /l на слой
Продължителност на съхнене	Суха на допир след ½ - 1 час. Боята постига пълната си устойчивост на измиване 3 - 4 седмици след нанасянето
Цветове	Бяло и хиляди други екологични тонове, постигнати чрез системата за тониране COLOR MOOD на Vechro



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΝΑ ΠΟΪΡΧΝΟΤΤΑ

За да се осигури правилната адхезия на боята, боядисваната повърхност трябва да бъде почистена от прах, мазнини, масла, лющеща се стара боя, ръжда, следи от мухъл или влага. Грундира се със Smaltoplast Universal Primer; повърхностите, зацапани с никотин, пушек, радиаторни изпарения, тютюн, маркери, мастила, плесени, мухъл, влага, масла и графити, се грундират със SMALTOX hydro.

ΠΡΙΛΟЖΗΗ

Разбъркайте старателно преди употреба. Нанесете два слоя Vechro Pro Vinyl Eco.

Минимизиране на разхода на боя: за повърхност от 10 m² в два слоя ще са ви необходими 1,6 l боя.

Съвет! За да намалите общия брой необходими слоеве при по-тъмните багри, предварително нанесете Smaltox Hydro или Vechro Pro Vinyl Eco в сив нюанс S 1502-Y за жълти нюанси, S 1502-R - за червени и т.н. или в нюанс от същата гама, като използвате по-непрозрачна база.

ΠΟΧΙΣΤΩΑΝΕ ΝΑ ΗΝΣΤΡУМЕНΤΗΤΕ

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в контейнера, след което незабавно ги почистете с топла сапунена вода. Ако боята засъхне, може да се отстрани единствено чрез силни детергенти. Не изхвърляйте течността след измиване във водоносния пласт.

УСЛОВИЯ ЗА ΠΡΙΛΟЖΗΗ

Температура в диапазона 8 - 30°C и относителна влажност под 80%. Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат крайните свойства на продукта.

СЪХΡΑΝΗΗ

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от замръзване и излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след приложението. Съберете излишната боя за повторна употреба. Повторната употреба на багрила може драстично да намали въздействието върху околната среда от експлоатационния живот на продуктите.

ЗАБЕΛΕЖΚΗ

Приложимото законодателство не изисква продуктът Vechro Pro Vinyl Eco да бъде маркиран с каквито и да било етикети за опасност. Покрива критериите за отличаване с екоетикет 312/2014/ЕО.



Τεχνικές данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.