



CHIEF ACRYLIC

100% 丙烯酸涂料



遮盖能力: 9 - 11 m²/lt



干燥时间: 1 - 2 小时



稀释: 按照 5% - 15% 的比例用水进行稀释。



重涂性: 4 - 6 小时



包装规格: 750ml, 3lt, 9lt, 15lt

颜色: 1 lt、3 lt、9 lt



涂刷工具: 无气喷枪。



涂刷方法: 滚筒



涂刷工具: 刷子

一般特性

100% 丙烯酸哑光漆, 可以在户外进行涂刷, 适用于新刷油漆或对石膏、混凝土、抹子处理的表面、石膏板进行重涂。

它具有极佳的遮盖能力和白度, 由于其气味轻且不含氨, 因此涂刷起来比较容易接受, 不会引起不适。该涂料易于涂刷且易涂抹开。

它是适用于专业人员的高性价比解决方案, 具有出色的遮盖能力, 并且能够抵抗恶劣的天气条件。

技术规格

光泽	哑光: 在 85° 时, 光泽度为 6 - 10 单位。
比重	1.48 - 1.52 kg/lt, 具体取决于产品色度。
遮盖能力	每层 9 - 11 m ² / lt, 具体依表面吸收性而定。
稀释	按照 5% - 15% 的比例用水进行稀释。
干燥时间	1-2 小时表面干燥。油漆在 3-4 周后充分固化。
重涂性	涂完第一层后 4-6 小时。在湿冷条件下, 这些时间会延长。
VOC	“矿物基层外墙涂料”。Y 型。VOC 阈值 = 40 gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 20 gr/lt。符合 2011 年后的法律要求。VOC: 沸点 <250°C 的挥发性有机化合物。
遮盖能力	>7.5 m ² /lt (ISO 6504/1)。
颜色	白色以及通过 Vechro 的 COLOR MOOD 系统调配的上千种环保色度。



表面预处理

彻底清洁表面的油脂、灰尘、油渍、旧漆、散件、霉菌和湿气残留等。

使用石灰、胶水、旧漆或新漆的表面用 Smaltoplast Universal Primer 或 SMALTODUR 底漆进行底漆处理，而被尼古丁、废气、烟草、记号笔、墨水、真菌、霉菌、湿气、油、涂鸦等污染的表面用 SMALTOX hydro 或 SMALTOX mono 进行底漆处理。

涂刷方法

搅拌均匀。均匀地涂刷一层或两层 CHIEF ACRYLIC

提示！ 减少深色调涂刷的总次数，事先在灰色度涂刷 **SMALTOX hydro 或 CHIEF emulsion**，黄色色度使用 S 1502-Y 进行涂刷，红色色度使用 S 1502-R 进行涂刷，等等，或使用更不透明的底色涂刷相同色调的色度。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后立即用温热的肥皂水清洗工具。

涂刷条件

室温 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。根据适用法律，CHIEF ACRYLIC 不需要任何危险标识。