



CHIEF 生态乳胶漆

哑光生态乳胶漆



遮盖能力：11-13 m²/lt



干燥时间 1-2 小时



稀释：水中稀释至每体积 8-10%。



重涂性：4-6 小时



包装规格：

白度：750ml, 3lt, 9lt, 15lt

色调：1 lt, 3lt, 9lt, 15lt



涂刷工具：刷子、滚筒、真空喷枪。

一般特性

室内哑光生态乳胶漆，适用于粉刷石膏、混凝土、刮刀加工表面、石膏板等首次涂刷或重涂。CHIEF 生态乳胶漆遮盖度大、白度好、气味淡、使用方便且舒适。该涂料易于涂刷且易涂抹开。为寻求高性价比解决方案的专业人士提供了理想的解决方案，并结合了出色的遮盖能力。耐洗性良好（EN 13300, 2类）。最大程度上减少危险物质的含量。挥发性有机化合物 (VOC) 含量低。

技术规格

亮面漆	哑光光泽度为 85° _F 4-8 个单位。
比重	1.33-1.60 kg/lt, 具体视色调而定。
遮盖能力	11-13 m ² /lt
稀释	水中稀释至每体积 8-15%。
干燥时间	表干 1-2 小时。3-4 周后油漆达到充分固化。
重涂性	4-6 小时。在湿冷条件下，这些时间会延长。
VOC	“用于墙面和天花板的室内哑光涂料。” Y 型。 VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 9.5 gr/lt。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机物。
耐冲刷性能	2 类 (EN13300 标准和 EN ISO 11998 方法)
工具	刷子、滚筒、真空喷枪。
色调	多种其他颜色内的白色和多种色调。



表面处理

彻底清洁表面的油脂、灰尘、油渍、旧漆、散件、霉菌和湿气残留等。使用 Smaltoplast 通用底漆进行底漆处理，如果表面因尼古丁、排烟、散热器烟气、烟草烟雾、记号笔、墨水、真菌、霉菌、潮气、油污、涂鸦等造成的污渍，则使用 SMALTOX hydro。

涂刷方法

充分混合。均匀地涂上一层或两层 CHIEF 乳胶。将油漆浪费将至最低：对于 10m² 表面，两层涂刷的情况，需要 1.6Lt 的油漆。

提示！ 减少深色调涂刷总次数，事先涂刷 SMALTOX 水乳剂或 CHIEF 乳胶，灰色调 S 1502-Y 适用于黄色调，S 1502-R 适用于红色调等，或使用更不透明的底色涂刷相同色调。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后立即用温热的肥皂水清洗工具。

涂刷条件

室温 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。存放在阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。有关详细的使用说明-注意事项，请参阅产品安全数据表。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司运营系统可以保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 标准和 EMAS 规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。