



Fix Smaltoplast Dur

Emulsion akrilik që
përmirëson llaçin



Koha e tharjes: 3 - 4 orë



Hollimi:

Llaçe të tjera: 1: 3 me ujë.

Si astar: 50-100 % në ujë.



Paketimi: 1 kg, 5 kg

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Emulsioni akrilik për përforcimin e stukos, llaçeve me çimento dhe llaçeve me gëlqere për të rritur forcën e tyre mekanike. Për shkak të përbërjes së tij, rrit ngjitjen dhe elasticitetin, ndërsa në të njëjtën kohë përforcon dhe izolon sipërfaqet me llaç.

I përshtatshëm për lyerjen fillestare të betonit të vjetër i synuar të vishet me llaç të ri çimentoje, duke siguruar lidhje më të mirë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

| | |
|---------------------------|--|
| Pamja | Ngjyrë qumështi |
| Graviteti specifik | 1,01 - 1,03 kg/lt. |
| Hollimi | Emulsioni akrilik FIX SMALTOPLAST dur: 1 kg + 6 kg ujë deri në 2 kg + 5 kg ujë për 20 kg pluhur. Llaçe të tjera: 1: 3 me ujë. Si astar: 50-100 % në ujë. |
| Koha e tharjes | Thahet pas 3-4 orësh. Rilyhet për 4-6 orë. Vendosja e llaçit të ri të çimentos mbi një shtresë të vjetër duhet të kryhet kur të jetë akoma i freskët. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë. |
| Klasa e POA | “Astarë lidhës”. Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale për produktet e gatshme = 3 gr/lt. Plotëson kërkesat e Ligjit pas vitit 2011. POA: përbërësit organik të avullueshëm me pikën e vlimit <250 °C. |
| Konsumi | Varet nga granulometria dhe aftësia përthithëse e llaçit. Në një raport të lartë përzierjeje, llaçi i përforcuar nuk mund të smerilohet me lehtësi. |



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga pluhuri, vajrat, bojërat e mëparshme, pjesët e lirshme, mbetjet e mykut, etj. Smeriloni lehtë sipërfaqen.

APLIKIMI

Përziheni me ujë derisa llaçi të jetë plotësisht homogjen. Aplikojeni në mënyrë sa më të njëtrajtshme.

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në kuti dhe pastrojini ato me ujë të ngrohtë me sapun. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në ujërat nëntokësorë.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30°C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80%. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit.

SHËNIME

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin në fuqi.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001, 14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.