



Smaltolux Master Primer

Astar ekologjik akrilik për shumë përdorime



Rendimenti i mbulimit: 10 - 12 m²/lt



Koha e tharjes: 1 - 2 orë



Hollimi: 8 - 15% për vëllim të holluar me ujë për aplikim me furçë/rol, ose deri në 20% për aplikim me pistoletë me spërkatje



Mundësia për shtresë të dytë: 1 - 2 orë



Paketimi: 750 ml, 2,5 lt

Aplikimi: Me furçë, rol, pistoletë me spërkatje

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME

Astar ekologjik akrilik me bazë uji për shumë përdorime, ideal për aplikime në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ka ngjitje të fortë në një gamë të gjerë të substrateve si sipërfaqe prej druri që izolojnë taninën e nyjeve, MDF, kompensatë, alumin, sipërfaqe te galvanizuara, PVC e fortë, ngjyra të vjetra të lyera, pllaka qeramike, qelq.

Mund të rilyhet me llak druri, bojë plastike ose akrilike. Është një substrat ideal për llaqet SMALTOLUX HYDRO me bazë uji, duke rritur efikasitetin dhe duke përmirësuar vetitë e tyre. Garanton një sipërfaqe shumë të fortë dhe të qëndrueshme në krahasim me duart e dyta dhe astarët standardë metalikë. Aplikohet me kënaqësi falë aromës së tij të lehtë. Aplikohet shumë lehtë pa ndotur dhe shpërndahet në mënyrë fantastike. Përmbajtje minimale substancash të dëmshme. Përmbajtje e reduktuar e përbërësve organikë të avullueshëm (POA). I përshatshëm për lodrat e fëmijëve sipas standardit EN 71-3: 1995.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pamja	Gjysmë mat në saten, në varësi të aftësisë përthithëse të sipërfaqes.
Graviteti specifik	1,22 - 1,26 kg/lit
Rendimenti i mbulimit	10 - 12 m ² /lt në varësi të aftësisë përthithëse të sipërfaqes.
Hollimi	Deri në 8 - 15% për vëllim të holluar me ujë për aplikim me furçë ose me rul dhe deri në 20% për aplikim me pistoletë me spërkatje.
Koha e tharjes	Thahet për 1 - 2 orë.
Mundësia për shtresë të dytë	Fërkojeni me letër smerili të butë ose letër gërryese pas 4-5 orësh. Mund të rilyhet për 6 - 8 orë. Në sipërfaqe të galvanizuara dhe PVC ose poliester, rekomandohet të lyeni përsëri pas 24 orësh. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë.
Kategoria e POA	a. "Veshje të veçanta me një përbërës. Astar për alumin dhe zink". Lloji D. Vlera e pragut të POA = 140 gr/lit. b. "Astarë. Me veti hidroizoluese dhe izoluese për përdorim në dru për aplikime në ambiente të jashtme". Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 30 gr/lit. Përmbajtja maksimale e POA për produktet e gatshme = 14,5 gr/lit.
Ngjitja	Nuk ka shkëputje gjatë testimit të ngjitjes, klasifikimi 1 (ISO 2409).
Ngjyra	E bardhë. Ngjyrimi mund të kryhet me nuanca të hapura dhe vetëm duke përdorur sistemin VECHRO COLOR MOOD.



Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια
EN 71-3



PËRGATITJA E SIPËRFAQËS

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, bojërat e mëparshme të lirshme, ndryshku; aplikoni letër smerili dhe pastroni tërësisht pluhurin. Sipërfaqet prej qelqi, poliester dhe PVC pastrohen me ujë dhe detergjente dhe më pas lyhen me astar. Në sipërfaqet metalike të ndryshkura aplikoni 1 shtresë të astarit kundër gërryerjes OXIDOL.

APLIKIMI

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, bojërat e mëparshme të lirshme, ndryshku; aplikoni letër smerili dhe pastroni tërësisht pluhurin. Sipërfaqet prej qelqi, poliester dhe PVC pastrohen me ujë dhe detergjente dhe më pas lyhen me astar. Në sipërfaqet metalike të ndryshkura aplikoni 1 shtresë të astarit kundër gërryerjes OXIDOL.

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini ato me tretësin nr. 1 të VECHRO, me ujë të nxehtë dhe sapun. Nëse boja thahet, ajo mund të hiqet vetëm me detergjente të fortë. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në ujërat nëntokësorë.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë ndjeshëm efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve.

SHËNIME

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin në fuqi. Plotëson kriteret për marrjen e shënimit ekologjik 312/2014/KE.

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve

Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.