



Ultra Smaltoplast Fix

Stuko çimentoje e trashë



Rendimenti i mbulimit: 1 - 3
m²/kg



Koha e tharjes: 3 - 4 orë



Hollimi: 7 kg ujë në 20 kg
pluhur



Mundësia për shtresë të
dytë: 4 orë



Paketimi: 5kg, 20kg

Aplikimi: Spatul, Mistri

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Stuko çimentoje në formë pluhuri, e përforcuar me rrëshira akrilike të modifikuara në mënyrë të përshtatshme. E përshtatshme për mistri - suvatimi i sipërfaqeve me suva, beton ose mur gipsi, për aplikime të brendshme ose të jashtme. Homogjenizohet lehtësisht pa formuar gunga; lejon punim të lëmuar; ka veti të shkëlqyera mbushjeje dhe tharjeje të shpejtë. Është e lehtë për t'u bërë rërë, nuk plasat, nuk tkurret dhe ofron një sipërfaqe të lëmuar. Heq çdo stuko vaji dhe "kontakt" me holluesit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pamja	Pluhur i bardhë.
Granulometria	99% <60µm.
Rendimenti i mbulimit:	1-3 m ² / kg për shtresë, në varësi të sipërfaqes.
Hollimi	7 kg ujë në 20 kg pluhur. Kur përdorni tretës përforcues me emulsion akrilik DUR SMALTOPLAST FIX përdoret raporti është: 1 kg emulsion akrilik + 6 kg ujë deri në 2 kg emulsion akrilik + 5 kg ujë për 20 kg pluhur.
Koha e smerilimit (25 ° dhe Lagështia relative <50%)	3-4 orë në varësi të trashësisë së shtresës dhe kushteve të motit.
Mundësia për shtresë të dytë	Vendosni dy shtresa me një dallim prej 3-4 orësh midis tyre. Sipërfaqja e përpunuar me spatul duhet të thahet mirë para se të vendoset astari. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë.
Jetëgjatësia e enës (25 ° dhe Lagështia <50%)	2,5 orë
Ngurtësia (Bregu D)	51,3
Reflektueshmëria (Y)	89,6
Kushtet e ruajtjes	Materiali duhet të mbahet brenda dhe i thatë dhe, nëse është e mundur, në paleta. Koha e ruajtjes 6-12 muaj.



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë pa pluhur, gëlqere dhe vajra.

APLIKIMI

Përzieni mirë derisa të formohet një pastë homogjene. Pasta mund të punohet për 4-6 orë, në varësi të temperaturës. Rekomandohet që pasta të përzihet herë pas here për të zbutur materialin pa shtuar ujë shtesë. Aplikoni dy shtresa ULTRA SMALTOPLAST FIX.

Lejon përdorimin e çdo lyerje përfundimtare ndërtimi pas tharjes së plotë dhe pas përgatitjes-vendosjes së astarit të përshtatshëm.

Në sipërfaqe me lagështirë, ose me çarje të shumta, rekomandohet të zëvendësoni një pjesë të ujit të përdorur për të homogjenizuar pluhurin me një emulsion akrilik përforcues të veçantë SMALTOPLAST dur.

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në kuti dhe pastrojini ato me ujë të ngrohtë me sapun. Nëse boja thahet, ajo mund të hiqet vetëm me detergjente të fortë. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në ujërat nëntokësorë.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Materiali duhet të mbahet brenda dhe i thatë dhe, nëse është e mundur, në paleta. Koha e ruajtjes 6-12 muaj.

SHËNIME

Për më shumë informacion, kërkoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produktit.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.