



## Vinyflex

### 哑光乳胶漆



遮盖能力：10-12 m<sup>2</sup>/lt



干燥时间：1 - 2 小时



稀释：水中稀释至 5-10%



重涂性：3 - 5 小时



包装规格：3lt, 9lt, 15lt。

涂刷工具：刷子、滚筒、喷枪

#### 一般特性

室内乳胶漆。适用于粉刷墙体、石膏、刮刀加工表面、石膏板等新漆或重涂。本品遮盖能力出色，性能好，白度高，工艺优良，延展性好。这是一项性价比高的解决方案，适合需要频繁重涂的区域。

#### 技术规格

外观	哑光亮面指数为 6-10，亮度为 85°。
比重	1.53- 1.57 kg/lt。
遮盖能力	每层 10-12 m <sup>2</sup> /lt，具体取决于表面吸附性。
稀释	水中稀释至每体积 5 - 10%。
干燥时间	表干 1-2 小时。油漆在 3-4 周后可达到充分的耐冲刷性能。
重涂	3-5 小时 在湿冷条件下，这些时间会延长。
VOC 类别	“用于内墙面和天花板的室内哑光涂料”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 20gr/lt。VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
颜色	白色。



## 表面预处理

彻底清洁表面的灰尘、油渍、旧漆、散件、霉菌残留等。用砂纸轻轻地打磨表面。用 Smaltoplast Universal Primer 或 ACRYLIC PRIMER 做底漆。用 SMALTOX hydro 作为受尼古丁、废气、散热器烟雾、烟雾、标记物、墨水、真菌、霉菌、湿气、油渍、涂鸦污染的表面的底漆。

## 涂刷方法

用前充分搅拌。涂两层 VINYFLEX 乳胶。

## 清洗工具

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到容器中，之后用 VECCHRO 1 号溶剂、热水和肥皂清洗。如果油漆已干，只能用强力洗涤剂去除。请勿将洗涤液排入下水道。

## 涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

## 储存

储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以将产品生命周期对环境的影响降至最小。

## 附注

根据适用法律，该产品不需要任何危险标识。符合 eco-marking 312/2014/EC 标准。

## 安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

