



Vinyflex Hydro Paint

即用型粘合剂



遮盖能力 : 9-11 m²/lt



干燥时间 : 0.5 - 1 小时



稀释 : 水中稀释至 10-15%



重涂性 : 4 - 6 小时



包装规格 : 3lt, 9lt, 15lt。

涂刷工具 : 刷子、滚筒、喷枪

一般特性

Vinyflex Hydro Paint 是一种优质的粘合剂，适用于厨房、浴室、卧室和常规室内区域的天花板。可以用在石灰涂层的表面，但不能用在乳胶漆涂层的表面。它的特点是可以让天花板上的气孔敞开，因此能够“透气”，避免水汽凝结。该涂料易于涂刷且十分有效。

技术规格

| | |
|--------|---|
| 外观 | 哑光色 |
| 比重 | 1,57 - 1,60 kg/lt。 |
| 遮盖能力 | 每层 9-11 m ² /lt, 具体依表面情况而定。 |
| 稀释 | 水中稀释至每体积 10-15%。 |
| 干燥时间 | 0.5 - 1 小时即可达到表面干燥。涂刷后 3-4 周内才能获得最终耐久性。 |
| 重涂性 | 4 - 6 小时。在湿冷条件下，这些时间会延长。 |
| VOC 类别 | “用于内墙面和天花板的室内哑光涂料”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 10 gr/lt。符合 2011 年后的法律要求。VOC : 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。 |
| 颜色 | 白色。 |



表面预处理

为确保油漆获得良好的附着力，必须清除表面上的灰尘、油脂、剥落的旧漆片、霉变或残留的水分。

涂刷方法

涂一层 Vinyflex HYDRO PAINT。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后立即用温热的肥皂水清洗工具。

涂刷条件

温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以将产品生命周期对环境的影响降至最小。

附注

根据适用法律，该产品不需要任何危险标识。符合 eco-marking 312/2014/EC 标准。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。

