Vechro Pro Acrylic Primer

水溶性丙烯酸基材底漆

遮盖能力：16-20 m²/lt

干燥时间： 1 - 1½ 小时

稀释： 水中稀释至每体积 50-300%。

重涂性：4 - 6 小时

包装规格：750ml，3lt，10lt，16.5lt

涂刷工具：刷子、滚筒

一般特性

Vechro Pro Acrylic Primer 是一种以丙烯酸树脂为基础的水溶性产品，与普通丙烯酸底漆相比，有良好的附着力和渗透力。适用于室内或室外使用，可以用任何乳胶或丙烯酸涂料重涂。

它对石膏、水泥、石棉水泥、刮刀加工的墙壁等碱性表面有很强的抵抗力。大大降低了这些表面的吸收能力，省去了大量的最后上漆。

技术规格

比重	1.02 – 1.04 kg/lt。
遮盖能力	每层 16-20 m² /lt，具体依 表面吸收性定。
稀释	水中稀释至每体积 50 - 300%，具体取决于表面和裂缝的大小。
干燥时间	表干 1 - 1 .5 小时。
重涂性	4 - 6 小时。在湿冷条件下，这些时间会延长，表面吸附性会降低。
VOC 类别	“粘合底漆”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大含量 = 2gr/lt。符合 2011 年以后的法律要求。 VOC：沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
防水和抗碱性	涂刷后 4-8 小时，视天气情况而定。
颜色	透明。

表面预处理

为确保产品获得良好的粘附性，必须清除待涂表面上的灰尘、油脂、油漆、旧漆片、易碎料、霉菌残留等。轻轻打磨表面。不应在新石膏或水泥还未干时涂底漆和粉刷，而是应在 3-4 周后涂刷。

涂刷方法

充分混合。涂上一到两层 Vechro Pro Acrylic Primer。然后可以使用任何塑料漆或丙烯酸 Vechro 漆。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的油漆彻底沥干到容器中，之后立即用温热的肥皂水清洗工具。

涂刷条件

环境温度 8-30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。新表面应固化 3-4 周后再上底漆。

储存

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。储存于阴凉处，避免霜冻和日晒。

附注

根据现行法规，Vechro Pro Acrylic Primer 不需要任何危险标识。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。远离儿童。

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不负责。