



Акриловая грунтовка Vechro Pro

Водорастворимая грунтовка на акриловой основе



Расход: 16-20 м²/л



Время высыхания: 1 - 1,5 часа



Степень разведения: 50-300% с водой.



Время готовности к повторному нанесению: 4-6 часов.



Упаковка: 750 мл, 3 л, 10 л, 16,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vechro Pro Acrylic Primer - представляет собой водорастворимый состав на основе акриловых смол с очень хорошими адгезионными и проникающими свойствами по сравнению с обычными акриловыми грунтовками. Он подходит для внутренних или наружных работ, и может являться субстратом для любых эмульсионных или акриловых красок.

Он обладает большой устойчивостью к поверхностям, в состав которых входят щелочи, таким как штукатурка, цемент, асбестоцемент, шпатлевка и т.п. Это значительно снижает поглощающую способность этих поверхностей, экономя значительное количество краски для конечной отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная плотность	1,02-1,04 кг/л.
Расход	16-20 м ² /л на один слой, в зависимости от поглощающей способности поверхности.
Степень разведения	50 - 300% (по объему) с водой, в зависимости от типа и пористости поверхности.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 1-1 ½ часа.
Время готовности к повторному нанесению	4-6 часов. В условиях высокой влажности или низких температур, и при низкой впитывающей способности поверхности это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Связывающие грунтовки». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 30 г/л. Максимальное содержание в готовом к применению продукте 2 г/л. Это значение соответствует требованиям законодательства, принятым после 2011 года. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °С.
Устойчивость к воде и щелочам	4-8 часов с момента нанесения состава, в зависимости от погодных условий.
Цвет	Прозрачный.



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΠΟΤΕΡΧΝΟΤΗ

Για οβεσπечения надлежашего сцепления с продуктом окрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, смазки, масла, отслоившейся старой краски, твердых примесей, плесени и т.п. Слегка отшлифуйте поверхность. Новую отштукатуренную или цементную поверхность не следует грунтовать и окрашивать до полного высыхания, не ранее чем через 3-4 недели.

СПОСΟΒ ΝΑΝΕΣΕΝΙΑ

Τщательно перемешать. Равномерно нанести один или два слоя состава Vechro Pro Acrylic Primer. Затем можно нанести любую полимерную или акриловую краску Vechro.

ΧΙΣΤΚΑ ΙΝΣΤΡΟΜΕΝΤΟΤ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите состав с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в теплой мыльной воде.

ΥΣΛΟΤΙΑ ΝΑΝΕΣΕΝΙΑ

Τεμπεратура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта. Перед нанесением грунтовки новые поверхности следует высушить в течение 3-4 недель.

ΧΡΑΝΕΙΕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

ΠΡΙΜΕΧΑΝΙΑ

В соответствии с действующим законодательством, маркировка с указанием опасных факторов для продукта Vechro Pro Acrylic Primer не требуется.

ΙΝΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕ ΒΕΖΟΠΑΣΟΝΟΤΗ

Πеред применением ознакомьтесь с этикеткой. Беречь от детей!

Τεχνικές данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

