



Smaltofill

易腻子

轻质丙烯酸腻子



涂布率：具体取决于涂层厚度



干燥时间：1-8 小时



稀释：



重涂间隔：1 层



包装规格：500ml, 1L

涂刷工具：刮刀

一般特性

基于共聚物丙烯酸树脂的白色轻质即用腻子。可用于在石膏板、石膏、混凝土、砖块、木材等内表面填充接缝及修补 5cm 以内的孔。适用于软装工程，散布均匀，无移动且充分填充。无皱缩、快速干燥而不会爆裂，易于打磨从而形成光滑耐用的表面，且可以重新涂上任何颜色。

技术特性

密度	0,6 ± 0,02 kg/lt
涂布率	具体取决于涂层厚度。
稀释	即取即用。
干燥	1-8 小时后干燥，具体取决于涂层厚度和气候条件。
重涂间隔	1 层
VOC 类别	“密封底漆”。WB 型。VOC 限制 =30gr/lt。 成品最大 VOC=5gr/lt。
色调	白色。



表面处理

彻底清除表面的油渍、灰尘、杂质、松动部件、水分等。

使用方法

即取即用。气温低于 5°C 高于 30°C 时请勿使用。用刮刀均匀地涂上腻子。充分干燥后，打磨然后用 Smaltoplast Universal Primer 或底漆 SMALTODUR hydro、SMALTODUR、SMALTOX hydro、SMALTOX mono、MASTER PRIMER 或 VELATOURA SMALTOLUX 上漆，具体视最终用途而定。

清洗工具

保持工具湿润，工具放回桶中时要充分滤干。及时使用水和肥皂清洗。

涂刷条件

室温 8-30°C, 相对湿度低于 80%。 涂刷过程中的不利条件可能影响产品的最终性能。

储存方式

涂刷完毕后，应将容器密封妥当，以备日后使用。储存于阴凉处。使材料避免霜冻和日晒。

安全提示

使用前仔细查看标签。有关详细的使用说明-注意事项，请参阅产品《安全数据表》。



本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员之知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，厂家概不负责。