



Vechro Pro

Грунд за мазилка

Акрилен гранулиран грунд



Разнасяне: 10 - 12 m²/l



Съхнене: ½ - 1 час



Разреждане: До 5% с вода



Повторно нанасяне: 1 слой



Разфасовка: 10 l

Нанасяне: Четка, валяк

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акрилен гранулиран грунд за вътрешни и външни повърхности. Използва се като „мост“ върху повърхности то бетон, стандартни варови разтвори, циментови плоскости, гипсови плоскости, по-рано боядисани повърхности и др., за да се подобри адхезията на органичните мазилки. Устойчиво на основи и влага. Отлична адхезия. След нанасяне образува груба повърхност.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Текстура	Гранулирано
Специфично тегло	1,26 - 1,30 g/l
Разнасяне	10 - 12 m ² /l на слой - в зависимост от поръзността на повърхността
Разреждане	До 5% с вода
Съхнене	Сухо на допир след ½ - 1 час. Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.
Повторно нанасяне	1 слой
ЛОС клас	„Фиксиращи грундиращи покрития“. Тип WB. Граница на ЛОС = 30 g/l. Макс. количество ЛОС на готов за употреба продукт = 29 g/l.
Цветови нюанси	Бяло, което също може да се тонира чрез системата за тониране Vechro-Color Moods.



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΝΑ ΠΟΨΑΡΧΝΟΣΤΤΑ

Субстратът трябва да бъде ненапукан, гладък, чист, обезпашен и обезмаслен, плътен и сух. Почистете щателно повърхностите от прах, масла, стари бои, незакрепени частици, следи от мухъл и т.н.

НАНАСЯНЕ

Разбъркайте старателно преди употреба. Нанесете един слой след разреждане на боята с вода. Нанасянето на PRO ACRYLIC PLASTER се извършва след поне 3 - 4 часа. Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.

ΠΟΧΙΣΤΩΑЩΟ ΟΒΟΡΟΔΩΑΝΕ

Дръжте инструментите влажни по време на нанасяне. Изцедете добре инструментите си от боята обратно в съда и веднага ги почистете с вода и сапун.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Температурата и на средата, и на субстрата не трябва да бъде по-ниска от +5°C и по-висока от +35°C, докато относителната влажност не трябва да надвишава 80%. Неблагоприятните условия по време на нанасянето може да доведат до лоши последствия, като променят крайните свойства на материала. Новите повърхности трябва да се изсушат и втвърдят за 3 - 4 седмици, преди да се грундират.

СЪХΡΑΝЕНИЕ

След нанасяне затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите експлоатационни качества на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на температури от +5°C до +35°C. Предпазете материала от замръзване и излагане на пряка слънчева светлина.

БЕЗОΠΑΣНОСТ

Прочетете етикета преди употреба. За подробни инструкции и предпазни мерки вижте информационния лист за безопасност на продукта.



Техническите данни и инструкции, съдържащи се в настоящата техническа листовка, се основават на проверки от достоверни лаборатории и са резултат от познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производител, ние не носим отговорност за каквато и да било вреда или щета, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на инструкциите за употреба.