



# Vechro Pro Plaster Primer

Tencuială granulată acrilică



Putere de dispersare: 10-12  
m<sup>2</sup>/l



Uscare: ½-1 oră



Diluare: Până la 5% cu apă



Aplicarea unui strat  
suplimentar: 1 strat



Ambalare: 10 l

Aplicare: Pensulă, trafalet

## CARACTERISTICI GENERALE

Tencuială granulată acrilică pentru suprafețe interioare și exterioare. Se utilizează ca „punte” pe suprafețele de beton, mortare convenționale, plăci de ciment, gips-carton, suprafețe vopsite anterior etc. pentru a îmbunătăți aderența tencuielilor organice. Este rezistent la substanțe alcaline și la umezeală. Aderență excelentă. După aplicare, creează o suprafață aspră.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Textură	Granular
Greutate specifică	1,26-1,30 g/l
Putere de dispersare	10-12 m <sup>2</sup> /l pe strat, în funcție de porozitatea suprafeței
Diluare	Până la 5% cu apă
Uscare	Uscat la atingere după ½-1 oră. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Aplicarea unui strat suplimentar	1 strat
Clasa COV	„Grunduri de impregnare”. Tip MA. Limita COV = 30 g/l. Maximum de COV din produsul pregătit de utilizare = 29 g/l.
Nuanțe	Alb, care poate fi, de asemenea, nuanțat cu sistemul de nuanțare Vechro-Color Moods.



## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Substratul nu trebuie să fie crăpat, să fie neted, curat, fără praf și grăsimi, solid și uscat. Curățați temeinic suprafețele de praf, uleiuri, vopsea veche, fragmente care se desprind, urme de mușgai etc.

## APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați un strat după diluarea vopselei cu apă. Aplicarea PRO ACRYLIC PLASTER se face după cel puțin 3-4 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.

## CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

Mențineți sculele umede în timpul aplicării. Scurgeți bine sculele de lucru de vopsea în recipient și curățați-le imediat cu apă și săpun.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura mediului și cea a substratului nu trebuie să fie mai mică de +5 °C și mai mare de +35 °C, în timp ce umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. Condițiile nefavorabile din timpul aplicării pot avea consecințe negative prin modificarea proprietăților finale ale materialului. Suprafețele noi trebuie lăsate să se usuce și să se întărească timp de 3-4 săptămâni înainte de grunduire.

## PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra în spații interioare la temperaturi cuprinse în +5 °C și +35 °C. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la lumina directă a soarelui.

## SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate/precauții, consultați fișa cu date de securitate a produsului.



Datele tehnice și instrucțiunile incluse în prezenta broșură tehnică se bazează pe audituri ale laboratoarelor de încredere și pe rezultatele cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale EMAS. În calitate de producător, nu suntem responsabili pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru aplicarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.