



Vechro Pro

Osnovni premaz za malter

Akrilni granulirani osnovni premaz



Pokrivnost: 10 - 12 m²/l



Sušenje: ½ sata - 1 sat



Razređivanje: Do 5% sa vodom



Nanošenje drugog sloja: 1 sloj



Pakovanje: 10 l

Nanošenje: Četka, valjak

OPŠTE OSOBINE

Akrilni granulirani osnovni premaz, za unutrašnje i spoljašnje površine. Koristi se kao "most" na površinama od betona, konvencionalnih maltera, cementnih ploča, gipsanih ploča, prethodno obojenih površina itd. radi poboljšanja prijanjanja organskih maltera. Otporan je na bazne supstance i vlagu. Odlično prijanjanje. Nakon nanošenja stvara hrapavu površinu.

TEHNIČKE OSOBINE

Tekstura	Granuliran
Specifična težina	1,26-1,30 g/l
Pokrivnost	10-12 m ² /l po sloju, u zavisnosti od poroznosti površine
Razređivanje	Do 5% sa vodom
Sušenje	Suvo na dodir nakon ½-1 sata. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
Nanošenje drugog sloja	1 sloj
Klasa VOC (isparljiva organska jedinjenja)	„Vezivni premazi”. Tip boje: na bazi vode. Ograničenje VOC = 30 g/l. Maksimalni VOC proizvoda spremnog za upotrebu = 29 g/l.
Nijanse boja	Bela, koja se takođe može tonirati kroz sistem toniranja Vechro-Color Moods.



PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti bez pukotina, zaglađena, čista, bez prašine i masti, čvrsta i suva. Temeljno očistite površine od prašine, ulja, stare boje, rastresitih delova, ostataka buđi itd.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite jedan sloj nakon razređivanja boje vodom. Nanošenje PRO AKRILNOG MALTERA vrši se nakon najmanje 3-4 sata. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.

ČIŠĆENJE OPREME

Držite alate mokrim tokom nanošenja. Boju s alata dobro ocedite nazad u posudu i odmah očistite alat vodom i sapunom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura okoline i podloge ne sme biti niža od +5 °C i veća od +35 °C, dok relativna vlažnost ne bi trebalo da pređe 80%. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu imati negativne posledice promenom konačnih svojstava materijala. Nove površine treba osušiti i očvrnuti 3-4 nedelje pre nanošenja osnovnog premaza.

ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5 °C do +35 °C. Zaštitite materijal od mraza i direktnog izlaganja suncu.

BEZBEDNOST

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Detaljna uputstva i mere predostrožnosti naći ćete u Sigurnosno-tehničkom listu.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u toj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda koji je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i 14001 i propisa EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja do kojih je došlo nepropisnom primenom ovog proizvoda i koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.