



Dulisol

Специальная акриловая краска
для кафельных полов



Расход: 12-15 м²/л



Время высыхания: 0,5-1 ч



Степень разведения: 5%, с
помощью растворителя Vechro №1 или
№3



Время готовности к
повторному нанесению: 3-4 часа.



Упаковка: 2,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик,
краскопульт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальная акриловая краска, предназначенная для мощеного, бетонного и кафельного пола. DULISOL также рекомендуется для защиты от влаги и теплоизоляции крыш. Она обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	15 единиц при угле падения света 60° (белый). 75 единиц при угле падения света 60° (бордовый).
Удельная плотность	1,40-1,44 кг/л (белый), 1.24 - 1,28 кг/л (бордовый).
Расход	В зависимости от пропорции разведения 12 -15 м ² /л.
Степень разведения	До 5% по объему при использовании растворителя VECHRO № 1 или № 3 для нанесения кистью или валиком.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 0,5-1 час.
Время готовности к повторному нанесению	Как минимум 3-4 часа. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Специальные однокомпонентные покрытия. Напольные покрытия». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 495 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °С.
Цвет	Белый, бордовый, зеленый*, серый* (по запросу).

