



Smaltoplast Cement paint

Экологичная цементная
акриловая (100%) краска



Расход: 11-13 м²/л



Время высыхания: 0,5 - 1 час



Степень разведения: 8-15%
(с водой)



повторно применить время:
4-6 часов



Упаковка: 750 мл, 3 л, 10 л

Способ нанесения: Кисть, валик,
краскопульт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологичная, высококачественная, акриловая (100%) цементная краска, предназначенная для наружной защиты кладки. Предназначена для окраски новых или перекраски старых стен, штукатурки, бетона. Она обладает высокой стойкостью к щелочам и отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям. Специальный состав краски обеспечивает очень высокий уровень адгезии и гидроизоляции поверхностей, на которую она наносится. Краска обеспечивает простоту нанесения, высокие потребительские качества, укрывистость, белизну и цвет, а также превосходную долговечность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Бархатистая матовая поверхность с индексом блеска 12-16 единиц при угле падения света 85°.
Удельная плотность	1,30 - 1,50 кг/л, в зависимости от оттенка.
Расход	11-13 м ² /л на один слой, в зависимости от поверхности.
Степень разведения	8-15% по объему с водой.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 0,5-1 час.
Время готовности к повторному нанесению	Через 4-6 часов после нанесения первого слоя. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Для наружных стен с минеральными субстратами». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 20 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250° C.
Сопротивление истиранию	Класс: 1 (согласно EN 13300 и EN ISO 11998).
Сопротивление ускоренному старению, атмосферостойкость	Покрытие не трескается, не отшелушивается, не пузырится и не опудривается (ISO 16474-3, ISO 4628).
Адгезия	Прочность на отрыв > 2,3 МПа (ISO 4624)
Цвет	Белый, серый и бордовый.

